

Intensiv Udendørs Trærens



Fjerner snavs og grå patina

Intensiv Udendørs Trærens er en intensiv rens som genopfrisker patineret udendørstræ. Det er et færdigblandet tyktflydende produkt, som er nemt at påføre selv på vertikale overflader. Intensiv Udendørs Trærens trænger dybt ind i træet og fjerner snavs og grå patina. Efter behandling bør træet behandles med Trip Trap Træolie eller Terrasseolie Eksklusiv for at give træet den optimale beskyttelse.

- Genopfrisker gammelt forvitret træ - fjerner patina
- Fjerner snavs og genoprettet træets naturlige farve
- Tyktflydende - Drypper ikke
- Færdig blandet - Nemt at anvende
- Fjerner belægninger og renser i dybden

Anvendelsesområde

Intensiv Udendørs Trærens er velegnet til udendørs træterrasser, vægbeklædning, hegn, havemøbler og lignende. Kan anvendes på alle træsorter.

Anvendelse

Forbehandling

Rengør træet for blade og alger. Træet gøres drivende vådt med rigeligt vand. Behandling skal udføres i tørvejr, men gerne i gråvejr, da rensen ikke må tørre ind. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Behandling skal udføres i tørvejr, og gerne i gråvejr, da rensen ikke må tørre ind. Undgå direkte sollys og stærk varme. Intensiv Udendørs Trærens er færdigblandet og skal ikke fortyndes. Fjern alle løse blade, grene osv. og gør herefter træet drivende vådt. Brug gerne en haveslange. Påfør Intensiv Udendørs Trærens i et jævnt lag med en pensel, rulle eller sprøjte i et ensartet lag og lad rensen virke. Efter ca. 15-20 minutter skrubbes en stiv børste. Intensiv Udendørs Trærens skylles af med rigeligt vand. Træet skal tørre i minimum 1-2 døgn inden behandling med Trip Trap Træolie eller Terrasseolie Eksklusiv. Ønskes en helt glat overflade kan en eventuelt trærejsning fjernes ved at slibe træet inden olieringen med sandpapir korn 120.

Bemærk

Træet skal være drivvådt inden Intensiv Udendørs Trærens påføres, og afvaskes med rigeligt vand.

Tørretid

Tørretid: 48-72 timer ved 20°C

Teknisk data

Deklaration: under 5 %: nonioniske overfladeaktive stoffer, kationiske overfladeaktive stoffer.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 1-2

Holdbarhed: 3 år

Påføringsstemperatur: +10-25°C, gerne overskyet vejr

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Farveløs

Rengøring af værktøj: Med vand

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 2.5 L, 5 L

Lugt: Svag

Blandingsforhold: Klar til brug. Fortynd ikke.

Vedligehold og følgeprodukter

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.