



FoamTack Pro Construct Startpakke

Monterer og tætnet

STARTPAKKE TIL ALT-I-ÉN KLÆBENDE SKUM TIL KALIBREDE BLOKKE, PANELER OG ISOLERING

- ✓ Kom straks i gang med rengøringsmiddel og pistol
- ✓ Hurtig forarbejdning, hurtig hærdning
- ✓ Ingen blanding, intet vand nødvendigt
- ✓ Ingen ventetid mellem stenlag
- ✓ Stærkere end mørtel
- ✓ Indendørs og udendørs brug
- ✓ 1 dåse FoamTack Pro Construct = 160 kilo mørtel = 10 m² gasbetonblokke
- ✓ KOMO-godkendelse for bærende vægge



Tekniske info

- Base: polyurethan.
- Hærdning: polymerisering ved (luft)fugtighed.
- Farve: grå.
- Huddannelse (ved 23 °C og 50 % RF) FEICA TM 1014: 6 minutter.
- Kan belastes (ved 23 °C og 50 % RF): 60 minutter.
- Dimensionsstabilitet (FEICA TM 1004): <3 % deformation.
- Hærdningstid: 30 min.
- Ydelse: 60 m (diameter 2 cm).
- Densitet: 22 kg/m³.
- Varmeledningsevne (FEICA TM 1020): 0,036 W/mK.
- Lydisolering: 60 dB.
- Forskydningsstyrke: >0,9 N/mm² (beton).
- Forarbejdningstemperatur: omgivelser: -10 °C/+35 °C og produkt: +10 °C/+35 °C.

Produkt

Egenskaber

Dette startkit er dit første valg til certificeret limning af bærende og ikke-bærende konstruktioner fremstillet af formstabile materialer.

Klæbeskum til alle ikke-bærende og bærende konstruktioner* fremstillet af formstabile materialer såsom kalibrerede hurtigbygningssten, kalksandsten (silikatsten), porebeton eller betonblokke (ikke-bærende).

Arbejdet kan udføres hurtigt uden blanding og uden ventetider mellem stenlagene. 1 dåse FoamTack Pro Construct er tilstrækkelig til 10 m² porebetonblokke (600 x 250 x 150 mm) eller 14-18 m² gipsplader.

FoamTack Pro Construct er et ikke-penetrerende klæbeskum, der sikrer optimal kontakt mellem de materialer, der skal limes, selv med hule sten. Det kan anvendes ved omgivelsestemperaturer mellem -10 °C og +35 °C.

- Temperaturbestandighed: -40 °C/+90 °C; maksimale temperaturer: -60 °C/+130 °C.
- Holdbarhed: vej-, vand- og rådbestandig; følsom over for UV-lys.
- Dåsens volumen: 880 ml.
- Holdbarhed: mindst 15 måneder i original lukket emballage, opbevares tørt, køligt og oprejst.
- Sikkerhedsforanstaltninger: Se sikkerhedsdatabladet.

Pistolspecifikationer

- Pistoltype: PU-skum.
- Materiale: Metal/plast.
- Krafttransmission: Justerbar.
- Drypstop: Nej.
- Kraftregulering: Nej.
- Antal positioner: 50.

Rengøringsmiddelspecifikationer

- Udseende (ved 20 °C): Flydende.
- Damptryk (ved 20 °C): ≥ 3000 hPa.
- Damptryk (ved 50 °C): ≥ 8000 hPa.
- Relativ densitet (ved 20 °C): 0,79.
- Vandopløselighed: opløselig.
- Opløselig i: ethanol, ether, chloroform.
- Relativ damptæthed: > 1 .
- Holdbarhed: 24 måneder, hvis det opbevares tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: Se sikkerhedsdatabladet.

Emballage

FoamTack Pro Construct Startpakke

670995257

(*) KOMO-certificeret til bærende vægge (BRL1008) til BENELUX-markedet. Vi anbefaler altid at kontrollere de lokale bygningsreglementer for at sikre overensstemmelse.

Indhold i startpakken:

- 3 x FoamTack Pro Construct
- 1 x Spray & PUR Cleaner
- 1 x FoamTack Pro Gun

Anvendelsesområder

- Certificeret limning af bærende konstruktioner lavet af formstabile, keramiske hurtigbygningssten, porebetonblokke eller kalksandsten.
- Limning uden kuldebro af stive isoleringspaneler og andre konstruktionselementer.
- Montering af gipsplader, møbelpaneler og interiørelementer mod vægge og rammer.
- Montering af vindueskarmer.
- Fastgørelse af elektriske indbygningsdåser.

Anvendelse

Fra den 24. august 2023 skal der gennemføres en passende uddannelse til industriel eller professionel brug. Ryst dåsen kraftigt i mindst 30 sekunder.

Se det tekniske datablad for FoamTack Pro Construct inden brug.

