

# SPARTEL RULLESPARTEL

## ANVENDELSESOMRÅDE

Letspartelmasse til rullepåføring ved fuldspartling. Bruges indendørs i tørre rum på lofter og vægge af fx. puds, beton og gips samt hvor ujævnheder eller struktur efter væv, savsmuldstapet eller lignende ønskes udignet.

## EGENSKABER:

Let og hurtig påføring med malerulle. Giver en ensartet og jævn overflade.

## KRAV TIL BUNDEN:

Ren, tør, fast og ikke smittende. Løstsiddende materiale fjernes til fast bund. Tidligere malede overflader afvaskes med DYRUP Grundrens. Kalk- og sæberester fjernes med 32% eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Gentag om nødvendigt. Der afvaskes herefter med rent vand. Blanke flader matslibes.

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

PPG COATINGS DANMARK A/S  
Gladsaxevej 300 · DK-2860 Søborg  
Tel: +45 39 57 93 00 · www.dyrup.dk

## PÅFØRING:

Påfør Rullespartel med almindelig malerrulle og brug en mindre rulle langs kanter. For at undgå spartelmasse på karme, fodpaneler og evt. lofter, kan der med fordel sættes tape langs kanterne inden påføring.

Produktet skal påføres i 1-2 mm lagtykkelse og fordeles til ensartet struktur. Mens spartelmassen stadig er våd, efterglattes med bred spartel.

Med specielle ergo/flexogripstapler minimeres synlige overgange i forbindelse med spartlingen og det efterfølgende slibearbejde bliver derfor minimalt. For at opnå en helt glat og ensartet overflade kan det være nødvendigt at spartle flere gange.

Ideel produkt-, rum- og overfladetemperatur bør være ml. 15°C og 25°C og relativ luftfugtighed mellem 40% og 80%. Afvigelser fra den ideelle temperatur kan medføre ændrede tørretider og ændret konsistens og dermed påvirke rulleegenskaberne.

Brug af øjenbeskyttelse og støv/ansigtsmaske anbefales ved slibning.

Efter tørring, slibning, afstøvning og inden videre behandling grundes der med DYRUP Pudsgrunder.

Indeholder PT06 biocidmidler. Indeholder CMIT/MIT (3:1) Indeholder benzisothiazolinon og methylisothiazolinon.

Tom emballage og flydende rester afleveres til den kommunale modtagestation.

**Rækkeevne:** 1m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse.

**Værktøj:** Langhåret malerulle.

**Fortynding:** Må ikke fortyndes.

**Tørretid:** 8-10 timer ved 23°C og normal luftfugtighed (60%) afhængig af underlag og lagtykkelse. Afvigelser kan forekomme ved ændringer i temperatur og luftfugtighed.

**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe.

**Opbevaring:** Tæt tillukket og frostfrit.

**Indhold:** 15 liter.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på [www.dyrup.dk](http://www.dyrup.dk).



Sikkerhedsregler

00-1 1993

 DYRUP

Produceret i Danmark

Standardfarve 15L

EE7260-TV