

Plejeboks Køkkenbordsolie



Pleje og vedligeholdelse af køkkenborde

Trip Trap Plejeboks Køkkenbordsolie indeholder alt du behøver til oliebehandling af din bordplade eller møbler. Den lufthærdende olie, som trænger dybt ned i træet og giver en stærk vand- og smudsafvisende overflade. Olien fremhæver træets naturlige glød og giver overfladen et naturligt, friskt udseende. Køkkenbordsolien er nem at arbejde med, er modstandsdygtig og testet til at må komme i kontakt med fødevarer og kan anvendes på ubehandlede eller tidligere oliebehandlede/nyslebne træoverflader. Plejeboksen indeholder: 250 ml Trærens, 0,75 L Køkkenbordsolie, rød pad, polerklud, slibesvamp, handsker, pensel 35 mm og instruktioner.

- Alt du behøver - i én boks
- Egnet til kontakt med fødevarer
- Til grundbehandling og pleje af bordplader og møbler
- Stærkt smuds- og vandafvisende
- Indeholder naturlige olier
- Naturligt look - fremhæver træets glød

Anvendelsesområde

Til pleje og vedligeholdelse af ubehandlede eller tidligere olierede/afslebne overflader så som køkkenborde, bordplader, møbler samt træoverflader. Kun til indendørs brug.

Anvendelse

Forbehandling

Det er vigtigt, at såvel træ som olie har en temperatur på min. 15 °C, dog helst omkring 20 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Slib gamle og tidligere behandlede overflader med sandpapir korn 180. Støvsug overfladen grundigt og følg herefter brugsanvisningen.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

0

Bemærk

Fugtigheden i træet bør maks. være 18%. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Træoverfladen vedligeholdes som minimum 1 gang om året eller efter behov. Det kan med fordel gøres med Køkkenbordsolie eller med Trip Trap Plejegel. Ved mere dybdegående renovation følges hele arbejdsbeskrivelsen.

Tørretid

Tørretid: 12-24 timer ved 20°C

Tørretid mellem lagene: 30-60 minutter ved 20°C

Let anvendelse: 24 timer ved 20°C

Vi anbefaler: Indtil olien er gennemhærdet skal overfladen behandles forsigtigt. Spildt væske skal straks tørres op.

Gennemhærdet: 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

Deklaration: Under 5 %: nonioniske overfladeaktive stoffer, kationiske overfladeaktive stoffer.

VOC: 255 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde: 0.90-0.95 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringsstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 12-15 m²/L

Farver: Natur, Hvid

Rengøring af værktøj: Med WOCA Solvent eller terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 1 L

Viskositet: 30-35 Sek. DIN Cup 4

Lugt: Svag

Tørstofindhold: 70-75%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales Trip Trap Natursæbe, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med Trip Trap Oliesæbe, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.