

# MØBELOLIE

## PRODUKTINFORMATION



### GENEREL BESKRIVELSE

- Indendørs olie til behandling af møbler af træ.
- Også god som opfrisker, når dit møbel bliver slidt.
- Tilfører træet en dyb glød samt en vand- og smudsafvisende overflade.
- Kan overlakeres med Junckers Møbellak, vandbaseret eller oliebaseret.
- Indeklimamærket.

Til private forbrugere og erhvervsmæssig anvendelse.

### PRODUKTBESKRIVELSE

**Produkt:** Indfarvet, hærdende urethanolie i opløsningsmiddel med mild lugt.

**Emballagestørrelser:**

¾ liter i farverne Klar, Nordic, Hvid, Sort, Antique Oak, Antracitgrå, Dark Coco, Drivtømmergrå, Mahogni, Valnød.

**Udseende:**

- En klar olie giver træet en dyb og varm glød.
- Farven Nordic tilfører lyse træsorter, fx bøg, eg og fyr en let hvidpigmentering. Anbefales ikke til mørke træsorter.
- Øvrige farvede olier er let transparente og fremhæver træets naturlige årestruktur.
- Vær opmærksom på, at det naturlige indhold af harpiks i træ kan påvirke farveudtrykket, både ved oliering med klar olie og med farvet olie. Reaktionen på harpiks er afhængig af træsort, men det ses særlig udtalt på nåletræ.

**Specielt om farvede olier:**

- Farveintensiteten varierer afhængigt af træsorten, fx absorberer bøg mere olie end eg. Det anbefales at udføre en test før oliering af hele overfladen.
- Ved længerevarende berøring eller kontakt med andre materialer kan afsmitning fra farvede olier forekomme.
- Overflader grundolieret med en farvet olie kan alternativt færdigbehandles med en klar olie, hvis grundolieringens farveintensitet vurderes tilstrækkelig.
- Anvendes farven Hvid eller Nordic skal overfladen altid færdigbehandles med tilsvarende farve. En klar olie kan påvirke farveintensiteten.
- Lakering af en overflade grundet med hvid eller nordic olie kan skabe en gulningseffekt. Udfør derfor altid prøveopstrøg på et mindre areal.

**Risiko for selvantændelse:**

Brugte klude, pensler m.m. opbevares i brandsikker beholder, fx et syltetøjsglas eller en metaldåse med tætsluttende låg. Luk altid emballagen omhyggeligt efter brug og når den er tømt. Bortskaf brugt værktøj og emballage som anvist i det nationale affaldsregulativ.

## TEKNISKE DATA

**Rækkeevne pr. lag:**

Lyse træsorter som bøg, ask, eg og fyrretræ: 12-15 m<sup>2</sup> pr. liter.

Eksotiske træsorter som nyatoh og merbau: 20-30 m<sup>2</sup> pr. liter.

**Før påføring:** Omryst/omrør grundigt før brug.

**Påføringsværktøj:** Junckers hvide Polérsvamp, Junckers røde/sorte Slibesvamp. Junckers fnugfri Polérklud.

**Overfladetemperatur:** Minimum 15 °C.

**Fortynding:** Anbefales ikke.

**Tørretid ved 20 °C og 50 % RF:**

16-24 timer før genbehandling.

Klar til brug 24 timer efter færdigbehandling.

Fuldt afhærdet efter 72 timer.

Tildæk ikke overfladen før olien er fuldt afhærdet.

**Rengøring af værktøj:** Mineralsk terpentin.

**Opbevaring:** Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20 °C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

---

## BRUGSANVISNING

**Grundoliering af ubehandlede/afslebne møbler:**

Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, voks, polish og sæberester. Eventuelle urenheder fjernes ved afslibning i træfibrenes retning med sandpapir korn 100-120. Slibestøv fjernes ved støvsugning og aftørring med fugtig klud.

Før oliering påbegyndes skal træets overflade fugtes med en klud opvredet i rent vand. Det sikrer god oliemætning og et ensartet udseende. Sørg for at overfladen fugtes ensartet og synligt på hele arealet. Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.

- Påfør to lag olie, vådt i vådt, med 30 minutters mellemrum.
- Brug Junckers hvide Polérsvamp eller røde Slibesvamp til at fordele olien.
- Sørg for, at hele overfladen holdes fugtig, og fordel olien fra våde til tørre områder, hvor olien er blevet absorberet.
- Efter 20-30 minutters bearbejdning af det andet lag, fjernes overskydende olie med Junckers fnugfri Polérklud.
- Sørg for at tørre al overskydende olie af for at opnå en ensartet, mat overflade.
- Områder med indtørret olie, der ikke er absorberet, vil efterlade skjolder på overfladen.
- Lad tørre i 16-24 timer før færdigbehandling.

**Færdigbehandling med olie:**

- Mellemslib med Junckers sorte Slibesvamp eller sandpapir korn 180-220 og fjern slibestøv.
- Påfør 2 tynde lag olie til overfladen er mættet, og polér med Junckers fnugfri Polérklud til overfladen føles tør.
- Olie, som ikke er absorberet skal være fjernet senest 30 minutter efter påføring.

**Færdigbehandling med lak:**

Bemærk, at det generelt for alle træsorter er meget vigtigt, at hele overfladen er 100 % mættet med olie før lakering. Manglende oliemætning skaber risiko for misfarvning.

- Specielt om eg: Garvesyreindholdet i denne træsort kræver ekstra opmærksomhed. Påfør derfor ekstra olie før lakering. Metode som beskrevet under punktet "Færdigbehandling med olie".
- Når olien er helt tør (minimum efter 72 timer) mellemslibes med Junckers sorte Slibesvamp eller sandpapir korn 180-220.
- Fjern slibestøv ved støvsugning og aftørring med klud hårdt opvredet i rent vand.
- Herefter behandles overfladen med minimum 2 lag Junckers Møbellak, vandbaseret eller oliebaseret. Læs mere i datablade, som anvist nedenfor.

**Vedligeholdelse af olierede møbler:**

Anvend Møbelolie som opfrisker, hvis overfladen viser det mindste tegn på slid.

- Rengør først overfladen grundigt med Junckers Trærens Inde blandet i forholdet 1-2 dl til 5 liter varmt vand.
- Lad herefter tørre til overfladen ikke længere føles fugtig.
- Påfør olie som anvist under punktet "Færdigbehandling med olie".

**Regelmæssig rengøring:** Foretages med en hårdt opvredet klud.

## SIKKERHED

Overhold de angivne sikkerhedsanvisninger på emballagen. For yderligere information henvises til produktets sikkerhedsdatablad.