

Heavy Performance 2K Gulvlak



Lakering af højt trafikerede områder

Heavy Performance er en vandbaseret, farveløs og 2-komponent gulvlak. Den er baseret på et specielt polyuretan bindemiddel, som giver en ikke-gulnende, meget slidstærk samt vand- og kemikalieresistent overflade. Lakken giver overfladen en glans 10 og er velegnet til trægulve med middel til høj belastning, som f.eks. trapper, gangarealer i private hjem samt butik- og kontorområder. Trip Trap Heavy Performance Hærder, som skal tilsættes lakken, er en isocyanatfri og meget effektiv hærder, som er med til at give lakken alle de stærke egenskaber.

- Vandbaseret, klar 2-komponent lak
- Giver en særdeles stærk overflade
- Velegnet til trægulve og trapper
- Hurtigtørrende og nem at påføre
- Lugtsvag
- Indeklima mærket

Anvendelsesområde

Anvendes til indendørs lakering af både nyt og tidligere behandlet træ, som f.eks. planke- og parketgulve, paneler, døre og trapper m.m. Lakken kan bruges på gulve i alle træsorter og er velegnet til trægulve og -trapper, både i private hjem og stærkt trafikerede områder, f.eks. butik- og kontorområder.

Anvendelse

Forbehandling

Tidligere behandlede træoverflader rengøres grundigt for snavs, fedt, voks og sæberester med Trip Trap Trærens, 250 ml til 5 L vand. Der vaskes efter med rent vand. Træet matslibes med fint sandpapir korn 120/Trip Trap Lakslibepad og 1-2 lag lak i blandet hærder påføres (Maks 2 lag pr. dag). Hvis den tidligere lakerede overflade er meget slidt eller har store ridser/hakker anbefales det at slibes træet ned til rent træ. Slib først træet med korn 36 og øg herefter kornstørrelsen gradvist i finhed til korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt overfladen af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. Overfladen skal være tør inden videre behandling. Ved ubehandlet træ: Slib overfladen med Korn 100-120. Støvsug grundigt og tør eventuelt overfladen af med en klud/moppe hårdt opvredet i rent vand. Overfladen skal være tør inden videre behandling og følg nedenstående vejledning. Vær opmærksom på gennemtræk og støv i luften under selve lakeringen, da dette kan sætte sig i overfladen som små urenheder.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Hærder omrystes og tilsættes lakken. Det er meget vigtigt, at hærder og lak omrøres grundigt under og efter tilsætningen af hærder. Lad blandingen stå i 10 min. for at aktivere hærderen, før den bruges. Lakken påføres ufortyndet med rulle (korthåret) eller pensel. Når lakken er tør efter ca. 90 min., slibes træet let med Trip Trap Slibepad korn 320. Der støvsuges grundigt for slibestøv. Overfladen er klar til yderligere 1-2 lakeringer.

Bemærk

Der må max. påføres 2 lag lak pr. dag. Der må påregnes, at tørretiden bliver længere for hvert lag lak som påføres. Høj temperatur og lav luftfugtighed afkorter tørretiden. Lav temperatur og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Vand og farvede væsker, som fx rødvin og kaffe, tørres op med det samme for at undgå skjolder.

Tørretid

Tørretid: 2-3 timer ved 20°C

Let anvendelse: 24 timer ved 20°C

Vi anbefaler: Må først tildækkes med tæpper og vaskes efter 7 døgn. Overholdes tørretiden ikke kan dette resultere i en dårlig vedhæftning og modstandskraft.

Gennemhærdet: 7 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 90 g/l, VOC-grænseværdi (A/e (VB)): 130 g/l.

Massefylde: 1.00-1.10 g/ml.

PH: pH 7-8

Holdbarhed: 2 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 8-10 m²/L

Farver: Farveløs - Mat

Rengøring af værktøj: Med vand og sæbe

Opbevaring: +10-30°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 2.5 L

Viskositet: 20-25 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Vand

Lugt: Svag

Tørstofindhold: Ca. 25%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales Trip Trap Laksæbe. Opfrisk overfladen med Trip Trap Lakpleje som fjerner små ridser og beskytter mod slitage.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.