

Produktegenskaber

Format	2200* x 185 x 13 mm	
Slidlag	~ 3,6 mm	
Emballage	Pakke:	9 elementer 3,663 m ² / 29,304 kg
	Palle:	32 pakker 117,216 m ² / 937,728 kg
Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)	25 år (privat brug) 10 år (erhvervsmæssig brug)	
Henvisninger	*Pr. pakke 1 stødlængde tilladt. - Rengøring og pleje, se vejledning - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer	

Produktmærkninger






 EN 14342:2013			 www.blauer-engel.de/uz176	
 Quality Production Controlled Functionality www.tuv.com ID: 0000057515	 PEFC04-31-0507	 THIRD-PARTY VERIFIED ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.		

*gælder ikke for røgede produkter




Tolerancer (EN 13489)

Tilladt længdeafvigelse ($\pm 0,1$ %)	$\pm 0,05$ %
Tilladt breddeafvigelse ($\pm 0,2$ mm)	$\pm 0,1$ mm
Elementets retvinklethed ($\leq 0,2$ %)	$\leq 0,05$ %
Længdekrumning på langs af elementet ($\leq 0,1$ %)	$\leq 0,05$ %
Tværkrumning over bredden ($\leq 0,2$ %)	$\leq 0,08$ %
Overfladeplanhed ($\leq 0,2$ mm)	$\leq 0,18$ mm
Træets fugtighed på tidspunktet for første levering (5-9 %)	6 - 8 %

Klassificering produkttegenskaber

		Prøvningsstandard	Vurdering
	Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN 425	Et gængs kontorstoleunderlag anbefales
	Forskydning af en møbelfod	EN 424	Ingen synlige forandringer
	Varmeisolans Lægning på gulvvarmeanlæg – egnet med egnet underlagsmateriale og dampspærre	EN ISO 10456	0,087 m ² *K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	$\leq 0,05$ ppm
	Trinlyd	ISO 717-2	18 dB (på Akustik-Protect 100)
	Bortskaffelse		EAK-kode 20 01 38

Klassificering overfladeegenskaber

		Prøvningsstandard	Vurdering	
			Lak	Naturolie plus
	Glidefriktion	EN 13893	$\mu \geq 0,47$	$\mu \geq 0,49$
		CEN/TS 15676	29 SRT (SRV våd)	99 (USRV)
	51 SRT (SRV tør)			
	Brandegenskaber, ved svømmende lægning	EN 13501-1	D _n s1	
	Brandegenskaber, ved limning på hele fladen	EN 13501-1	D _n s1	
	Kemisk modstandsdygtighed	EN 13442:2023 Procedure B	Nøgleværdi 5	Nøgleværdi 5
	Vedhæftning / gittersnitkontrol	ISO 2409	0	n.n.
	Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	R 9	R 10

Ændret af:	QMB	Filnavn:	PA TDS Parkett Classic-3060 DK 20231201
Dato:	01.08.2013	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			
			01.12.2023

Fri sortering iht. EN 13489							
Sortiment:	Skibsgulv						
Egenskaber iht. EN 1310:	Lamellens overside						
Træsart:	Bjergahorn, europæisk	Bøg		Eg			
Botanisk betegnelse / kode (EN 13556):	Acer pseudoplatanus L. / ACPS	Fagus sylvatica L. / FASY		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE			
Forkortelse / sortering (intern):	ER-L-BAH	ER-L-BU		ER-L-EI			
	Version 5 2019	Version 7 2019		Version 13 2019			
Sortering:	Natur	Natur	Living	Select	Natur	Living	Living knastet
Sund splintved	-			Ikke tilladt		Tilladt upp till 75% av lamellen / upp till 50% per toppskikt även något missfärgad	Tilladt (også lette misfarvninger)
Knaster (fastgroede)	Tilladt: op til 10 mm		Tilladt: op til 20 mm	Ikke tilladt			Tilladt: op til 30 mm
Løse knaster	Ikke tilladt					Tilladt: op til 20 mm	
Punktknaster	Tilladt			Ikke tilladt	Tilladt: op til 6 mm	Tilladt: op til 30 mm	Tilladt: Kattepoter
Kitsteder	Tilladt			Ikke tilladt	Tilladt		
Overfladiske revner, hårrevner	Ikke tilladt						
Sukkerindlejringer, mineralindlejringer	Tilladt: Farvegaller op til 80 mm		Tilladt: Farvegaller	-			
Indgroet bark	Ikke tilladt						
Lynrevner	Ikke tilladt					Tilladt	
Skrå fibre	Intet kriterium						
Sund kernetræ	Tilladt		Tilladt: op til 100%	-			Tilladt
Marvstråler	Tilladt						
Misfarvning/Farveforskelle	Tilladt: Alle farvenuancer, lette misfarvninger	Tilladt: Alle farvenuancer, Ljusinsläpp	Tilladt: Alle farvenuancer, lette misfarvninger	Tilladt: Mindre farveforskelle	Tilladt: Alle farvenuancer, lette misfarvninger		
Hvide striber	-			Ikke tilladt	Tilladt		
Strømærker	Ikke tilladt						
Bio nedbrydning (EN 1311)	Ikke tilladt					Tilladt: maskhål	Ikke tilladt
Ikke-synlige dele							
Alle egenskaber tilladte uden begrænsninger mht. størrelse eller mængde, forudsat de ikke reducerer træets styrke eller holdbarhed.							
Bemærkning							
Ikke mere end 3 % af lamellerne må falde i den næste lavere sortering. Træ er et naturprodukt og varierer derfor i farve og struktur. Vareprøver, prospekter og fotos skal derfor kun ses som eksempler, der ikke er bindende. Også sollys påvirker den naturlige forandring af træets farvenuance. Derved kan produktet på leveringstidspunktet afvige en hel del fra vareprøven.							

Ændret af:	QMB	Filnavn:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_DK_20231201
Dato:	01.05.2013	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:		01.12.2023	Side 1 af 3

Fri sortering iht. EN 13489			
Sortiment:	Skibsgulv		
Egenskaber iht. EN 1310:	Lamellens overside		
Træsart:	Ask, europæisk	Valnød, amerikansk	
Botanisk betegnelse / kode (EN 13556):	Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX	Juglans nigra L. / JGNG	
Forkortelse / sortering (intern):	ER-L-ES	ER-L-SWN	
	Version 11 2022	Version 5 2015	
Sortering:	Living	Natur	Living
Sund splintved	-	Tilladt	
Knaster (fastgroede)	Tilladt: op til 30 mm		
Løse knaster	Ikke tilladt		
Punktknaster	Tilladt: op til 5 mm		Tilladt: op til 10 mm
Kitsteder	Tilladt		
Overfladiske revner, hårrevner	Ikke tilladt		Tilladt
Sukkerindlejringer, mineralindlejringer	Tilladt	-	Tilladt
Indgroet bark	Ikke tilladt		
Lynrevner	Ikke tilladt		Tilladt
Skrå fibre	Intet kriterium		
Sund kernetræ	Tilladt: sort kerne op til 75% af en lamel / Brun-core lameller op til 70 % pr. dæklaget	-	
Marvstråler	Tilladt	-	
Misfarvning/Farveforskelle	Tilladt: Alle farvenuancer, misfarvninger	Tilladt: Alle farvenuancer	
Hvide striber	Ikke tilladt		
Strømærker	Ikke tilladt		
Bio nedbrydning (EN 1311)	Ikke tilladt		
Ikke-synlige dele			
Alle egenskaber tilladte uden begrænsninger mht. størrelse eller mængde, forudsat de ikke reducerer træets styrke eller holdbarhed.			
Bemærkning			
Ikke mere end 3 % af lamellerne må falde i den næste lavere sortering. Træ er et naturprodukt og varierer derfor i farve og struktur. Vareprøver, prospekter og fotos skal derfor kun ses som eksempler, der ikke er bindende. Også sollys påvirker den naturlige forandring af træets farvenuance. Derved kan produktet på leveringstidspunktet afvige en hel del fra vareprøven.			

Ændret af:	QMB	Filnavn:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_DK_20231201
Dato:	01.05.2013	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:		01.12.2023	Side 2 af 3

Fri sortering iht. EN 13489							
Sortiment:	Planke						
Egenskaber iht. EN 1310:	Dæklagets overside						
Træsart:	Eg				Ask	Lærk	
Botanisk betegnelse / kode (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE				Fraxinus excelsior L., Fraxinus angustifolia / FXEX	Larix decidua Mill. / LADC	
Forkortelse / sortering (intern):	EI-GÜ-LHD				ER-LH-ES	ER-LH-LÄR	
	Version 4 2022				Version 3 2021	Version 2 2017	
Sortering:	Select	Natur	Living	Living Plus	Rustikal	Living	Rustikal
Sund splintved	Ikke tilladt		Tilladt	Ikke tilladt		-	Tilladt
Knaster (fastgroede)	Tilladt: op til 15 mm	Tilladt: op til 30 mm	Tilladt: op til 50 mm		Tilladt: op til 80 mm	Tilladt: op til 30 mm	Tilladt: op til 50 mm
Løse knaster	Ikke tilladt	Tilladt: op til 25 mm	Tilladt: op til 25 mm		Tilladt: op til 60 mm	Tilladt: op til 15 mm	Tilladt: op til 25 mm
Punktknaster	Tilladt		Tilladt: Kattepoter			Tilladt	
Kitsteder	Tilladt						
Overfladiske revner, hårrevner	Ikke tilladt	Tilladt				Ikke tilladt	Tilladt
Sukkerindlejringer, mineralindlejringer	-				Ikke tilladt	Ikke tilladt	Tilladt: hartsgaller
Indgroet bark	Ikke tilladt			Tilladt	Ikke tilladt	Tilladt	Tilladt: i knaster
Lynrevner	Tilladt: i knaster				Tilladt	Tilladt: i knaster	
Skrå fibre	Intet kriterium						
Sund kernetræ	Ikke tilladt				Tilladt	Tilladt sort kerne op til 70% af en plank / op til 30 % af alle planke	-
Marvstråler	Tilladt						
Misfarvning/Farveforskelle	Tilladt: Mindre farveforskelle				Tilladt: Alle farvenuancer		Tilladt: Gulligt-brune til rødtligt-brune farveforskelle
Hvide striber	Ikke tilladt	Tilladt				-	
Strømærker	Ikke tilladt						
Bio nedbrydning (EN 1311)	Ikke tilladt						
Ikke-synlige dele							
Alle egenskaber tilladte uden begrænsninger mht. størrelse eller mængde, forudsat de ikke reducerer træets styrke eller holdbarhed.							
Bemærkning							
Ikke mere end 3 % af stavene må falde i den næste lavere sortering. Træ er et naturprodukt og varierer derfor i farve og struktur. Vareprøver, prospekter og fotos skal derfor kun ses som eksempler, der ikke er bindende. Også sollys påvirker den naturlige forandring af træets farvenuance. Derved kan produktet på leveringstidspunktet afvige en hel del fra vareprøven.							

Ændret af:	QMB	Filnavn:	PA_TDS_Parkett_Classic-3060_Anhang_DK_20231201
Dato:	01.05.2013	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:		01.12.2023	Side 3 af 3