

Produkttegenskaber		Krav (EN 13329)	
Format	2200 x 243 x 9 mm	Elementets retvinklethed (≤ 0,20 mm)	≤ 0,10mm
Emballage	Pakke: 5 elementer / 2,673 m² / 22,85 kg	Bestemmelse af kantrethed (≤ 0,30 mm/m)	≤ 0,10 mm/m
	Palle: 39 pakker / 104,247 m² / 906,15 kg	Overfladeplanhed	(middel ≤ 0,10 mm) (maks. ≤ 0,15 mm) (maks. ≤ 0,10 mm)
Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)			
Privat område	Lifetime	Fugeåbning	(middel ≤ 0,15 mm) (maks. ≤ 0,20 mm) (maks. ≤ 0,10 mm)
Erhvervslokaler	10 år		
Henvisninger	- Ikke godkendt til limning på hele fladen	Fladhed af elementet	fw, konkave ≤ 0,15 % fw, konvekse ≤ 0,20 %
	- Rengøring og pleje, se vejledning		fl, konkave ≤ 0,50 % fl, konvekse ≤ 1,00 %
	- Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer		



EN 14041:2004/A2:2006



A+ A B C



www.blauer-engel.de/2178



TESTED PRODUCT
ID 1112 12656 801



floor score



Quality
Production
Controlled
Functionality



PEFC
PEFC04-31-0007



THIRD PARTY VERIFIED
EPD
103 18328 and EN 15804
Institut Bauen und Umwelt e.V.

Klassifikation		
		
Brugsklasse 23 = privat opholdsområde med intensiv brug		Brugsklasse 33 = erhvervsområde med intensiv brug
Laminatgulvet opfylder alle kravene for den angivne anvendelsesklasse.		
Krav / egenskaber	Prøvningsstandard	Vurdering
 Bestandighed mod slitage	ISO 24338, metode A	AC 5 (≥ 6.000 omdr.)
 Bestandighed mod stødbelastning (lille kugle)	EN 17368	≥ 70mm
 Bestandighed mod stødbelastning (stor kugle)	EN 13329, bilag C	≥ 1.000mm
 Brandegenskaber	EN 13501-1	Cfl s1
 Glidefriktion	EN 13893	μ ≥ 0,35
 Glidefriktion	EN 14041	DS
 Pletafvisningsevne	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4/5
 Egenskaber over for cigaretglød	EN 438-2	Grad 4
 Lysægthed	EN ISO 4892-2	Gråskala: Trin ≥ 4
 Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN ISO 4918	Type W, ingen synlige forandringer
 Elektrostatiske egenskaber	EN 1815	≤ 2 kV
 Varmeisolans	EN 12664	0,048 m²·K/W
 Forskydning af en møbelfod	EN ISO 16581	Type 0, ingen synlige forandringer
 Mærke efter konstant belastning	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
 Formaldehydemissionen (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
 Forbindelsesstyrke	ISO 24334	> 1 kN/m (lange side) > 2 kN/m (smalle side)
 Trinlyd	ISO 717-2	14 dB (på Parador Akustik-Protect 100)
 Dimensionsændringer efter ændringer i relativ luftfugtighed	EN 13329, bilag A	≤ 0,9mm
 Tykkelseskvaldning	ISO 24336 (≤ 15 %)	≤ 12 %
Vandmodstand	ISO 4760	Kravene er opfyldt (48 timer i stedet for 24 timer)
Aftrækningsstyrke	EN 13329, bilag B	≥ 1,8 N/mm²
Ridsefasthed	EN 438-2	Grad 4
Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	Børstet struktur / grovsavet struktur / levende struktur / naturmat struktur / naturstruktur: R9
Bortskaffelse		EAK-kode 20 01 38

Ændret af:	QMB Parador	Filnavn:	PA_TDS_Laminat_Trendtime-6_DK_20240401
Dato:	01.01.2014	Opdatering:	https://parador.de/de/partner/downloads/index/cat/44/
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			01.04.2024