

 DYRUP

FACADE

EKSTRA DÆKKENDE

Diffusionsåben maling med Teflon™ overfladebeskyttelse

10 mat
Egnet til facader
udført i beton og puds



FACADE EKSTRA DÆKKENDE

ANVENDELSESOMRÅDE

Kun udendørs på mineraliske overflader som fx puds, beton, vandskuring og kalksandsten samt til tidligere malede overflader. Desuden velegnet til PVC, zink, galvaniseret jern og træ. Må kun anvendes på facader med blodstrøgne og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger uden revnedannelser.

EGENSKABER

100% acrylmaling som kan tones i tusindvis af nuancer. Har ekstra god dækkeevne og slidstyrke. Teflon™ overfladebeskyttelse giver et særdeles smuds- og vandafvisende resultat. Giver en diffusionsåben overflade, der tillader murværket at ånde. Glans ca. 10.

FORBEHANDLING

Inden behandlingen påbegyndes vurderes facadens tilstand. Er facaden beskadiget bør en fagmand kontaktes. Belægninger behandles med DYRUP Facade- og Tagrens. Fjern

OPBEVARING: Tæt tillukket og frostfrit.

BORTSKAFFELSE: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk

Indeholder biocidmidler. Indeholder CMIT/MIT (3:1), benzisothiazolinon og methylisothiazolinon.

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 30 g/l VOC

løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens eller anvend højtryksrensere. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende. Ubehandlede eller særligt sugende overflader grundes med DYRUP Pudsgrunder.

MALING

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. En "stjerne" på toneblaten betyder, at ekstra påføring eller brug af grundfarve kan være nødvendig for at opnå den ønskede nuance. Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Der må ikke arbejdes i direkte sollys. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Malingen er gennemtør efter ca. 4 uger.

Produktet indeholder biociderne 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on og pyrithionzink til beskyttelse af filmoverfladen.

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6], 2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

PPG COATINGS DANMARK A/S
Gldsaxevej 300 · DK-2860 Soborg
Tel: +45 39 57 93 00 · www.dyrup.dk

Sikkerhedsregler
00-1
1893



 DYRUP
Produceret i Danmark
Standardfarve 0,75 L