

# FACADE EKSTRA DÆKKENDE

## ANVENDELSESOMRÅDE

Kun udendørs på mineralske overflader som fx puds, beton, vandskuring og kalksandsten samt til tidligere malede overflader. Desuden velegnet til PVC, zink, galvaniseret jern og træ. Må kun anvendes på facader med blødstrogne og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger uden revnedannelser.

## EGENSKABER

100% acrylmaling som kan tones i tusindvis af nuancer. Har ekstra god dækkeevne og slidstyrke. Teflon™ overfladebeskyttelse giver et særdeles smuds- og vandafvisende

resultat. Giver en diffusionsåben overflade, der tillader murværket at ånde. Glans ca. 10.

## FORBEHANDLING

Inden behandlingen påbegyndes vurderes facadens tilstand. Er facaden beskadiget bør en fagmand kontaktes. Belægninger behandles med DYRUP Facade- og Tagrens. Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens eller anvend højtryksrensere. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende. Ubehandlede eller særligt sugende overflader grundes med DYRUP Pudsgrunder.



Produktinformation

Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6], 2-methyl-2H-isothiazol-3-on og 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

PPG COATINGS DANMARK A/S  
Gladsaxevej 300 · DK-2860 Søborg  
Tel: +45 39 57 93 00 · www.dyrup.dk

PR-Nr.: 4117784

Sikkerhedsregler

00-1 1993

## MALING

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. En \* (stjerne) på tonebladen betyder, at ekstra påføring eller brug af grundfarve kan være nødvendig for at opnå den ønskede nuance. Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Der må ikke arbejdes i direkte sollys. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Malingen er gennemtør efter ca. 4 uger. Produktet indeholder biociderne 3-iod-2-propynylbutylcarbamat, 2-octyl-2H-isothiazol-3-on og pyrrithionzink til beskyttelse af filmoverfladen.

**OPBEVARING:** Tæt tillukket og frostfrit.

**BORTSKAFFELSE:** Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på [www.dyrup.dk](http://www.dyrup.dk)

Indeholder biocidmidler. Indeholder CMIT/MIT (3:1), benzisothiazolinon og methylisothiazolinon.

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 30 g/l VOC



Rækkeevne  
ca. 8-10 m<sup>2</sup>/litr.



Fortynding  
vand



Pensel, rulle  
eller sprøjte



Berøringstør  
ca. 30 min



Overmalbar  
ca. 4 timer



Rengøring  
vand og sæbe



Teflon™ er et registreret varemærke af The Chemours Company FC, LLC anvendt under licens af PPG COATINGS DANMARK A/S.

DYRUP

Produceret i Danmark

Standardfarve 2,25L