

# FACADE MURMALING

## ANVENDELSESOMRÅDE

Kun udendørs på mineralske overflader som fx puds, beton, vandskuring og kalksandsten samt til tidligere malede overflader. Må kun anvendes på facader med blødstrøgne og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger uden revnedannelser.

## EGENSKABER

Olieforstærket maling som kan tones i tusindvis af nuancer. Har ekstra god dækkeevne og beskytter facaden. Giver en diffusionsåben overflade, der tillader murværket at ånde. Glans ca. 2.

## FORBEHANDLING

Inden behandlingen påbegyndes vurderes facadens tilstand. Er facaden beskadiget bør en fagmand kontaktes. Belægninger behandles med DYRUP Facade- og Tagrens. Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens eller anvend højtryksrensere. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og højest let afsmittende. Nye hvidtørre reparationer eller anden alkalisk bund grundes med DYRUP Pudsgrunder eller fortyndet acrylmaling, idet DYRUP Facade Murlaling ikke er alkalibestandig. Sugende og let smittende flader grundes med DYRUP Facade Murlaling fortyndet 10% med vand. Evt. blanke overflader slibes matte.

## MALING

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. En \*(stjerne) på toneoblaten betyder, at ekstra påføring eller brug af grundfarve kan være nødvendig for at opnå den ønskede nuance. Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Der må ikke arbejdes i direkte sollys. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Malingen er gennemtør efter ca. 4 uger.



Produktinformation

Opbevares utilgængeligt for børn.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] og 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion.

PPG COATINGS DANMARK A/S  
Gladsaxevej 300 · DK-2860 Søborg  
Tel: +45 39 57 93 00 · www.dyrup.dk

Sikkerhedsregler

00-1 1993


**OPBEVARING:** Tæt tillukket og frostfrit.

**BORTSKAFFELSE:** Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på [www.dyrup.dk](http://www.dyrup.dk)

Indeholder methylisothiazolinon og benzisothiazolon.

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 40 g/l VOC



 DYRUP  
Produceret i Danmark

Standardfarve 2,25 L