

FACADE MURMALING

ANVENDELSESOMRÅDE

Kun udendørs på mineralske overflader som fx puds, beton, vandskuring og kalksandsten samt til tidligere malede overflader. Må kun anvendes på facader med blødstroøgne og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger uden revnedannelser.

EGENSKABER

Olieforstærket maling som kan tones i tusindvis af nuancer. Har ekstra god dækkeevne og beskytter facaden. Giver en diffusionsåben overflade, der tillader murværket at ånde. Glans ca. 2.

FORBEHANDLING

Inden behandlingen påbegyndes vurderes facadens tilstand. Er facaden beskadiget bør en fagmand kontaktes. Belægninger behandles med DYRUP Facade- og Tagrens. Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens eller anvend højtryksrensere. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og højst let afsmittende. Nye hvidtørre reparationer eller anden alkalisk bund grundes med DYRUP Pudsgrunder eller fortyndet acryl-maling, idet DYRUP Facade Murmaling ikke er alkalibestandig. Sugende og let smittende flader grundes med DYRUP Facade Murmaling fortyndet 10% med vand. Evt. blanke overflader slibes matte.

MALING

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. En * (stjerne) på toneblaten betyder, at ekstra påføring eller brug af grundfarve kan være nødvendig for at opnå den ønskede nuance. Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Der må ikke arbejdes i direkte sollys. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Malingen er gennemtør efter ca. 4 uger.



Produktinformation

Opbevares utilgængeligt for børn.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 247-500-7], blanding (3:1) med 2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EF nr. 220-239-6] og 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan udløse allergisk reaktion.

PPG COATINGS DANMARK A/S
Gladsaxevej 300 · DK-2860 Soborg
Tel: +45 39 57 93 00 · www.dyrup.dk

Sikkerhedsregler

00-1 1993

OPBEVARING: Tæt tillukket og frostfrit.

BORTSKAFFELSE: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk

Indeholder methylisothiazolinon og benzisothiazolon. EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 40 g/l VOC



Rækkeevne
ca. 8-10 m²/ltr.



Fortynding
vand



Pensel, rulle
eller sprøjte



Berøringsør
ca. 1 time



Overmalbar
ca. 24 timer



Rengøring
vand og sæbe

 **DYRUP**
Produceret i Danmark

Standardfarve 9L