

FACADE SILOMUR

ANVENDELSESOMRÅDE

Kun udendørs på mineralske overflader fx puds, beton, vandskuring og kalksandsten samt til tidligere malede overflader. Må kun anvendes på facader med blødsrøgne og frostbestandige sten samt på udfyldte fuger uden revnedannelser. Ikke egnet til facader malet med elastiske revneoverbyggende malinger fx acryltykfilmsmalinger.

EGENSKABER

Acrylforstærket siloxanemaling som kan tones i mange lyse nuancer. Er let at arbejde med, har ekstra god dækkeevne og giver god fylde på strukturerede overflader.

OPBEVARING: Tæt tillukket og frostfrit.

BORTSKAFFELSE: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk

Indeholder methylisothiazolinon og benzisothiazolon.

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/c): 40 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 25 g/l VOC

Overfladen får et flot mat kalklignende udseende, som er meget diffusionsåben og derved tillader murværket at ånde. Beskytter og holder murværket tørt ved let at lade fugt indefra slippe ud og med sin vandskyende effekt lukke af for regn udefra. Glans ca. 3.



FORBEHANDLING

Inden behandlingen påbegyndes vurderes facadens tilstand. Er facaden beskadiget bør en fagmand kontaktes. Belægninger behandles med DYRUP Facade- og Tagrens. Fjern løstsiddende materiale og vask med DYRUP Grundrens eller anvend højtryksrensere. Bunden skal herefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende. Ubehandlede eller særligt sugende overflader grundes med DYRUP Silomur Grunder fortyndet 1:1 med vand. Tidligere male-

de matte overflader grundes med DYRUP Facade Silomur fortyndet med 10% vand. Blanke overflader slibes matte.


MALING

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør 2-3 lag maling til et tilfredsstillende resultat er opnået. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Der må ikke arbejdes i direkte sollys. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Malingen er gennemtør efter ca. 4 uger.



Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Undgå udledning til miljøet. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

PPG COATINGS DANMARK A/S
Gladsaxevej 300 · DK-2860 Søborg
Tel: +45 39 57 93 00 · www.dyrup.dk



Produktinformation



 **DYRUP**
Standardfarve 9L

EED6508-1V / 378675 / 1248236



PPG Industries
Packaging & Design

Date of creation : 24-11-2015
Correction date :-
Correction :-
Supplier : Geostick
Dimensions : please use the one above the keyline
Material : PE transparant film
Finish : standard
Druktechnik : Flexo with special anilox roll for covering white



CMYK



Covering white



standard white