

DYRUP

GULVMALING

EKSTRA DÆKKENDE

Oliebaseret, hård og slidstærk

50 halvblank
Til fx træ- og betongulve

HVID - KAN TONES



2376-800-3
DB nr.: 1838114

ANVENDELSESOMRÅDER

Indendørs på fx trægulve samt velafhædede cement- og betongulve, som er minimum 1 år gamle. Særlig velegnet til bryggers- og kældergulve. Udendørs på betonoverflader som fx altangulve eller trapper. Er ikke egnet på grundvandspåvirkede gulve samt på gamle oliemalede og lakerede gulve med fx fernislak og bonevoks.

EGENSKABER

Urethanalkydmling, som kan tones i lyse nuancer. Har ekstra god dækkeevne og slidstyrke. Er vand-resistent, smudsafvisende og nem at rengøre. Glans ca. 50.

OPBEVARING: Tæt tillukket og frostfrit.

BORTSKAFFELSE: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 499 g/l VOC.

FORBEHANDLING

På tidligere behandlede overflader fjernes løstsiddende materiale til fast bund, og der rengøres med DYRUP Grundrens.oliepletter fjernes med cellulosefortynder eller penselrens. Kalk- og sæberester fjernes med 32% eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Der vaskes efter med rent vand. Blanke flader slibes matte. Ubehandlet beton rengøres for støbeslam. Bunden skal derefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende.



Advarsel Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug egnede beskyttelseshandsker. Brug særligt arbejdstøj. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antænd-

MALING

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør 2-3 lag maling til tilfredsstillende resultat er opnået. På sugende bund fortyndes første lag med op til 20% mineralisk terpentin. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Malingen er gennemtør efter ca. 4 dage. Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.

Sikkerhedsregler PR-reg.: 4219844

2-1
1984

PPG COATINGS DANMARK A/S
Gldsaxevej 300 · DK-2860 Søborg
Tel: +45 39 57 93 00 · www.dyrup.dk



Rækkeevne
ca. 13 m²/litr.



Fortynding
terpentin



Berørings-
ca. 1 time



Overmalbar
ca. 4 timer



Pensel eller
glattrulle



Rengøring
terpentin

UN 1263 PAINT

DYRUP

Produceret i Danmark

Standardfarve 0,75L