

# GULVMALING EKSTRA DÆKKENDE

2376-800-4  
DB nr.: 1838115



EED6554-2V / 381105

## ANVENDELSESOMRÅDER

Indendørs på fx trægulve samt velafhærdede cement- og betongulve, som er minimum 1 år gamle. Særlig velegnet til bryggers- og kældergulve. Udendørs på betonoverflader som fx altangulve eller trapper. Er ikke egnet på grundvandspåvirkede gulve samt på gamle oliemalede og lakerede gulve med fx fernislak og bonevoks.

## EGENSKABER

Urethanalkydning, som kan tones i lyse nuancer. Har ekstra god dækkeevne og slidstyrke. Er vandresistent, smudsafvisende og nem at rengøre. Glans ca. 50.

## FORBEHANDLING

På tidligere behandlede overflader fjernes løstsiddende materiale til fast bund, og der rengøres med DYRUP Grundrens.oliepletter fjernes med cellulosefortynder eller penselrens. Kalk- og sæberester fjernes med 32% eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Der vaskes efter med rent vand. Blanke flader slibes matte. Ubehandlet beton rengøres for støbeslam. Bunden skal derefter være ren, tør, fast og ikke afsmittende.

## MALING

Omrøres før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskelle. Påfør 2-3 lag maling til tilfredsstillende resultat er opnået. På sugende bund fortynnes første lag med op til 20% mineralsk terpentin. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Malingen er gennemtør efter ca. 4 dage.

Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde.

**OPBEVARING:** Tæt tillukket og frostfrit.

**BORTSKAFFELSE:** Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning.

Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på [www.dyrup.dk](http://www.dyrup.dk)

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produkt indeholder maks. 499 g/l VOC.



**Advarsel** Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug egnede beskyttelseshandsker. Brug særligt arbejdstøj. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelses-

kilder. Rygning forbudt. Undgå indånding af dampe. VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl huden med vand. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. Farlige indholdsstoffer: 2-butanonoxim og cobaltbis(2-ethylhexanoat)

PR-reg.: 4219844



PPG COATINGS DANMARK A/S  
Gladsaxevej 300 · DK-2860 Søborg  
Tel: +45 39 57 93 00 · [www.dyrup.dk](http://www.dyrup.dk)



Rækkeevne  
ca. 13 m<sup>2</sup>/litr.



Fortynding  
terpentin



Berøringstør  
ca. 1 time



Overmalbar  
ca. 4 timer



Pensel eller  
glatrulle



Rengøring  
terpentin

## UN 1263 PAINT

DYRUP

Produceret i Danmark

## Standardfarve 2,25L