

DYRUP

BÅDLAK

CLASSIC


Slidstærk og vejrbestandig lak

85 blank
Primært til træværk på både over vandlinjen



EE6632-1V

2381-800-3 / 381660
DB nr. 1859089



8 716242 849865

ANVENDELSESMRÅDER

Primært til træværk på både over vandlinjen. Er ligeledes velegnet til andet udsat træværk indendørs og udendørs.

EGENSKABER

Fyldig, elastisk og slidstærk lak på basis af alkyd/fenolharpiks. Lakken er modstandsdygtig over for sol, saltvand og saltholdig luft. Glans ca. 85.

OPBEVARING: tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

HOLDBARHED: Mindst 12 måneder ved frostfrit opbevaring i tæt originalemballage.

BORTSKAFFELSE: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation. Ved tvivl kontakt de lokale myndigheder for råd og vejledning. Yderligere information fås hos DYRUP forhandleren eller på www.dyrup.dk

EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/e): 400 g/l. (2010). Dette produkt indeholder maks 400 g/l VOC.

BÅDLAK CLASSIC

FORBEHANDLING

På tidligere behandlede overflader fjernes fedt, snavs m.m. med DYRUP Grundrens. Kalk- og sæberester afvaskes med 32 % eddikesyre fortyndet 1:3 med vand. Skyl efter med rent vand. Overfladen slibes mat med fint slibe-papir og slibestovet fjernes. Bunden skal derefter være ren, tør, fast og bæredygtig. Overflader med gennemslidninger i lakken samt ferniserede og polishbehandlede overflader slibes ned til rent træ. Udendørs ubehandlede eller afrensede lyse træsorter som fx fyr, gran og lærk grundes mod råd og svamp.



Advarsel Brandfarlig væske og damp. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Opbevares utilgængeligt for børn. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Brug egnede beskyttelsesudrustning. Bær beskyttelse til øjne og ansigt. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

LAKERING

Lakken omrøres grundigt før og under brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå glansforskelle. Påfør 1 lag lak fortyndet med 20% terpentin i træets længderetning. Påfør 1 lag lak fortyndet med 10% terpentin i træets længderetning. Påfør 2-4 lag lak ufortyndet til tilfredsstillende resultat er opnået. Der skal matslibes med fint slibepapir (fx korn 180-320) mellem hvert lag efter minimum 24 timer. Slibestov skal afrensnes omhyggeligt efter hver slibning. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 65%. Tørretider er opgivet ved 23°C og normal luftfugtighed (60%). Lakken er gennemtør efter ca. 1 uge.

Undgå indånding af dampe. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en læge. Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt. Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. Indeholder 2-butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion. Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. **Farlige indholdsstoffer: Kulbrinte, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliske forbindelser, < 2 % aromater.**

PPG COATINGS DANMARK A/S
Glådsaxevej 300 · DK-2860 Soborg
Tel: +45 39 57 93 00 · www.dyrup.dk

Sikkerhedsregler
2-1
666




Rækkeevne
ca. 10-12 m²/ltr.



Fortynding
terpentin



Pensel eller
glatulle



Berøringsstør
ca. 4-6 timer



Overmalbar
ca. 24 timer



Rengøring
terpentin

DYRUP
Standardfarve 1 L