

 DYRUP

SPARTEL

FUGTBREMSENDE

Fugtbremsende når den indgår
i DYRUP Kældersystem.
Diffusionsåben.



5 kg



sløv. VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning. Opbevares under lås. Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale, regionale, nationale og internationale regulativer. **Farlige indholdsstoffer: cement, portland-, kemikalier**

PR-nr.: 4223085
Sikkerhedsregler
00-5

 DYRUP

SPARTEL

FUGTBREMSENDE

DYRUP SPARTEL

FUGTBREMSENDE

ANVENDELSESOMRÅDE

Til spartling, udbedring og opretning af fugtsatte vægge i fx kældre. Kan anvendes på mineralske underlag som beton, cement, kalkpuds og murværk. Inden behandling skal årsagen til fugt være fjernet.

EGENSKABER

Hvid diffusionsåben spartelmasse på cementbasis. Fugtbremsende når den indgår i DYRUP Kældersystem. Hurtigt-torrende. Kan påføres i op til 5mm. lagtykkelse pr. arbejdsgang.

FORBEHANDLING

Underlaget kan være tørt eller let fugtigt og skal være rent, fast og bæredygtigt. Gammel maling, olie, fedt, kalk og pudsrester m.m. skal renses i bund, og rengøres med DYRUP Grundrens. Fine revner kradses ud og udvides for de fyldes med DYRUP Spartel Fugtbremsende. Glatte underlag slibes matte.

OPBEVARING: Tæt tilsluttet og frostfrit.

BORTSKAFFELSE: Miljørigtig bortskaffelse af malingsrester kræver specialiseret håndtering, og malingsrester samt rester fra rensning af maleudstyr bør derfor afleveres til kommunal modtagestation.

SPARTLING

Blandingsforhold:
1 rumdel vand til 2,75 rumdel pulver. 5 kg. pulver svarer til 1,7 L. Hæld koldt vand i en spand, tilsæt dernæst ønskede pulvermængde under kraftig omrøring, til en ensartet masse uden klumper. Der kan arbejdes med spartelmassen i ca. 30 min. Spartelmassen er hærdet efter ca. 1,5 time ved 20°C, og kan herefter efterbehandles med DYRUP Grundrens Fugtbremsende og DYRUP Væg Fugtbremsende Maling. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C. Undgå at arbejde i direkte sollys, stærk varme eller træk.



Produktinformation

 DYRUP

PPG COATINGS DANMARK A/S
Glücksøvej 300 · DK-2860 Søborg
Tel: +45 39 57 93 00 · www.dyrup.dk

5 kg

EE6653-3V / 38035