

GORI Transparent Træolie 107 - Ædeltræ

ANVENDELSE

Anvendelsesområde	Udendørs, til overfladebeskyttelse af lodrette flader af eksotisk træ fx træfacader, vinduer og døre af teak og mahogni.
Krav til bunden	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%
Forbehandling	Løstsiddende materiale fjernes. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger og alger behandles med GORI Algefjerner, misfarvninger fjernes med GORI Terrasse Rens. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund. Eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.
Behandling	Påfør 2 x GORI 107.
Vedligeholdelse	Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.
Påføring	Pensel i træets længderetning til træet er mættet. Overskydende olie aftørres med fnugfri klud efter ca. 15 minutter Undgå at arbejde i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%
Fortynding	Bør ikke fortyndes.
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe.
Alment	Omrøres grundigt før og under brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning før brug.

TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

Rækkeevne	Ru træ: 5-7 m ² /litr. Høvlet træ: 10-12 m ² /litr. afhængig af underlagets sugeevne.
Tørretid	Berøringstør: Ca. 4 timer. Overmalbar: Ca. 24 timer. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%) Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Lagerbestandighed	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning..
Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

TEKNISK DATA

Produkttype	Specialolie til udendørs træværk af ædeltræ
Vægtfylde	Ca. 0,9 til 1 g/ml. afhængig af farve
Flammepunkt	-
Viskositet	55 sek. (4mm DIN-cup).
Tørstofindhold	Ca. 19 vol. % afhængig af farve
Specielle egenskaber	Fremhæver træets struktur og åretegning. Beskytter mod vejrliget og giver træet en flot glød. Hæmmer skimmel og belægninger. Særlig stærk UV-beskyttelse. 75% biobaseret.

**Biobaseret indhold: 75% andel af organisk kul målt iht. ASTM D6866-18.*

SAMMENSÆTNING

Bindemiddel	Alkyd-modificeret.
Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter
Opløsningsmiddel	Vand
Aktive stoffer	Indeholder fungicider til beskyttelse mod skimmel på overfladen

SIKKERHED OG MILJØ

Generelt

Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde

Sikkerhedsregler for malearbejde

00-1. (1993)

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI Træolie 107. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt Gori Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

PPG Danmark A/S
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf 39 57 93 00

