

### GORI Transparent Træolie 111 - Cedertræ

#### ANVENDELSE

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anvendelsesområde    | Udendørs, til overfladebeskyttelse af lodrette flader af cedertræ.                                                                                                                                                                                                          |
| Krav til bunden      | Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%                                                                                                      |
| Forbehandling        | Løstsiddende materiale fjernes. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger og alger behandles med GORI Algefjerner, misfarvninger fjernes med GORI Terrasse Rens. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund. Cedertræ grundes ikke mod råd og svamp. |
| Behandling           | Påfør 2 x GORI 111.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vedligeholdelse      | Behandlede emner inspiceres jævnligt og skader udbedres straks.                                                                                                                                                                                                             |
| Påføring             | Pensel i træets længderetning til træet er mættet. Overskydende olie aftørres med fnugfri klud efter ca. 15 minutter Undgå at arbejde i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5 °C og den relative luftfugtighed under 80%                  |
| Fortynding           | Bør ikke fortyndes.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rengøring af værktøj | Vand og sæbe.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Alment               | Omrøres grundigt før og under brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning før brug.                                                                              |

## TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

|                   |                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rækkeevne         | Ru træ: 5-7 m <sup>2</sup> /litr. Høvlet træ: 10-12 m <sup>2</sup> /litr. afhængig af underlagets sugeevne.                                                                  |
| Tørretid          | Berøringstør: Ca. 4 timer. Overmalbar: Ca. 24 timer. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%) Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse. |
| Lagerbestandighed | 3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning..                                                                                                                 |
| Opbevaring        | Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.                                                                                                           |

## TEKNISK DATA

|                      |                                                                                                                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttype          | Specialolie til udendørs træværk af cedertræ.                                                                                                                             |
| Vægtfylde            | Ca. 0,9 til 1 g/ml. afhængig af farve                                                                                                                                     |
| Flammepunkt          | -                                                                                                                                                                         |
| Viskositet           | 55 sek. (4mm DIN-cup).                                                                                                                                                    |
| Tørstofindhold       | Ca. 19 vol. % afhængig af farve                                                                                                                                           |
| Specielle egenskaber | Fremhæver træets struktur og åretegning. Beskytter mod vejrliget og giver træet en flot glød. Hæmmer skimmel og belægninger. Særlig stærk UV-beskyttelse. 75% biobaseret. |

*\*Biobaseret indhold: 75% andel af organisk kul målt iht. ASTM D6866-18.*

## SAMMENSÆTNING

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bindemiddel      | Alkyd-modificeret.                                              |
| Pigmentering     | Organiske og uorganiske pigmenter                               |
| Opløsningsmiddel | Vand                                                            |
| Aktive stoffer   | Indeholder fungicider til beskyttelse mod skimmel på overfladen |

## SIKKERHED OG MILJØ

### Generelt

Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.  
Advarsel: Gennemvædede klude kan selvantænde

### Sikkerhedsregler for malearbejde

00-1. (1993)

*Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af GORI Træolie 111. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.*

*I tvivlstilfælde: Kontakt Gori Teknisk Service.*

*Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.*

*PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.*

*Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.*

PPG Danmark A/S  
Gladsaxevej 300  
2860 Søborg  
Tlf 39 57 93 00

