

GORI TRANSPARENT TRÆBESKYTTELSE 505 - TRÆFACADER

ANVENDELSE

Anvendelsesområde	Udendørs på nyt og tidligere behandlet træ samt vinduer og yderdøre på ud- og indvendig side. Ikke velegnet til gangarealer.
Krav til bunden	Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. På behandlingstidspunktet må træfugtigheden i vinduer max. være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%.
Forbehandling	<p>Løstsiddende materiale fjernes. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger og alger behandles med GORI Algerfjerner, misfarvninger fjernes med GORI Terrasse Rens. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund.</p> <p>Nyt og ubehandlet eller barslidt træ grundes mod råd og svamp med GORI 11.1. Nyt Tryk- eller vacuumimpregneret samt eksotisk træ grundes ikke mod råd og svamp.</p> <p>Efter ca. 24 timer og inden 14 dage kan der overfladebehandles med GORI 505 Transparent.</p>
Behandling	Påfør 2-3 x GORI 505 i træets længderetning.
Påføring	Pensel i træets længderetning. Undgå at arbejde i direkte sollys. Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Fortynding	Må ikke fortyndes.
Rengøring af værktøj	Mineralsk terpentin.
Alment	Omrøres let for at bevare den drypfrie egenskab. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Ved *markering kan ekstra påføring eller brug af grundfarve være nødvendig. Kraftige nuancer kan indeholde overskudspigment, som ved berøring kan virke afsmittende.

Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning før brug.

TEKNISK PRODUKTBEKRIVELSE

Rækkeevne underlagets sugsevne	Ru træ: 6-8 m ² /litr. Høvlet træ: 8-10 m ² /litr. afhængig af
Tørretid	Berøringsstør: Ca. 4 timer. Overmalbar: Ca. 16 timer. Gennemtør: Ca. 3-4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%) Afvigelser kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
Lagerbestandighed	3 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
Opbevaring	Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

TEKNISK DATA

Produkttype	Transparent træbeskyttelse.
Vægtfylde	0,8-0,9 g/ml.
Viskositet	>60 sek.(ISO-cup 6 mm).
Tørstofindhold	36 - 37 vol. %
Specielle egenskaber	Hæmmer angreb af skimmel. Giver træet en vejrbestandig og diffusionsåben overflade. Thixotropisk/drypfri konsistens. Indeholder lysfilter.

SAMMENSÆTNING

Bindemiddel	Alkyd.
Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter.
Opløsningsmiddel	Mineralsk terpentin.
Aktive stoffer	Indeholder fungicider til beskyttelse mod skimmel på overfladen.

SIKKERHED OG MILJØ

Generelt

Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til brugsanvisningen på produktet.

GODE RÅD

Brug aldrig farveløs som afsluttende behandling. Ved vedligeholdelse af transparente farver kan farveløs blandes med forholdet 1:1 så træet ikke bliver væsentligt mørkere.

DYRUP A/S
Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf. 39 57 93 00



Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet, de tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.