

Bakkemørtel Våd

6,6% 0-4 mm



15 ltr., DB-nr. 1853348

Produktinformation

Produktgenskaber

Bakkemørtel Våd 6,6% 0-4 anvendes til fremstilling af opmuringsmørtel, udkast inden grovpuds samt grovpuds på udkast.

Opblandet til KC 50/50/700 er mørtlen velegnet til murværk i moderat miljø, eksponeringsklasse MX 2-MX3,1. KC 50/50/700 receptmørtel i henhold til DS/EN 998-2.

Fuger bør udføres som skræbefuge (komprimeres/trykkes).

Blandingsforhold

KC 50/50/700: 1 kg mestercement/rapidcement til 17 kg (15 ltr) Bakkemørtel 6,6%.

Mørtlen skal blandes ensartet i tvangsblender, max. blandetid 15 minutter.

Teknisk data

Vægt:	1685 kg/m ³
Styrkeegenskaber:	I henhold til DS/INF 167
Trykstyrke:	0,9 MPa
Bøjningstrækstyrke:	0,5 MPa
Vedhæftningsstyrke:	0,10 MPa
Opbevaring:	Beskyttet mod udtørring og frost

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk