



Super + Aktivator

BREDSPEKTRET SUPERLIMSSYSTEM

- ✓ Til hurtig limning og reparation af bløde og porøse materialer
- ✓ Hurtigt og effektivt

Tekniske info

- Base: cyanoacrylat.
- Form: drypflaske.
- Farve: farveløs, transparent.
- Viskositet: flydende.
- Densitet: 1,05 - 1,09 kg/dm³.
- Antændelsepunkt: 87 °C.
- Temperaturmodstand efter hærdning: fra -30 °C op til +100 °C.
- Forbrug: 1 dråbe = +/- 0,02 gram, tilstrækkeligt til 3 til 5 cm² klæbeflade; 1 gram = +/- 50 dråber.
- Lagringsholdbarhed: 12 måneder i lukket originalemballage, opbevares tørt, køligt og frostfrit.
- Sikkerhedsforanstaltninger: se Sikkerhedsdatabladet.

Emballage

Super 50ml + Super Aktivator 200ml

501150921

Produkt

Egenskaber

Den perfekte kombination af styrke, hastighed og sikkerhed ved limning, enkelt og med perfekt holdbarhed. Super har lav viskositet, stor styrke og stor modstandsdygtighed, og den trækker sig ikke sammen. Super Aktivator accelererer Supers hærdning, hvilket gør klæberen endnu mere versatil: efter behandlingen hærder Super, selv i tykkere lag, og det er nu muligt at lime porøse materialer. Super Aktivator betyder, at det ikke længere er nødvendigt at presse emnerne sammen.

Anvendelsesområder

- Super: kan lime de fleste materialer, såsom plastic (undtagen bl.a. P.E. og P.P.), gummi, glas, plexiglas, keramik, læder, metaller, etc. .
- Super Aktivator: muliggør limning af porøse materialer såsom blåsten, spånplade, sten, etc. med Super og forbedrer desuden Supers udfyldningsevner.

Anvendelse

SUPER

- Påføres på én side på en ren og tør overflade.
- Jo tyndere limlag, jo stærkere limeffekt.
- Tryk emnerne hårdt sammen i nogle sekunder.

SUPER = AKTIVATOR

Limning:

- Påføres på én side på en ren og tør overflade.
- Påfør på den mindst porøse overflade.
- Påfør et tyndt lag Super på den anden overflade.
- Klem dem sammen og lad Super hærde op.

Opfyldning af sprækker:

- Anvend tørt og rent sand eller savsmuld som muligt fyldmateriale.

- Tilfør Super indtil fyldmaterialet er mættet.
 - Sprøjt Super Aktivator på fra ca. 30 cm afstand.
- Efter hærkning kan fyldningen slibes. Opfyld dybere huller ad flere omgange for at undgå en overreaktion.