

Skalflex Stolpebeton

Alm. stolpebeton til udendørs brug



Produktinformation

Produktegenskaber

Skalflex Stolpebeton er en fabriksfremstillet tørbeton bestående af cement og oventørret kvartssand i varierende kornstørrelse op til 8 mm sten.

Skalflex Stolpebeton er færdigblandet og skal kun tilsættes vand.

Anvendelsesområder

Skalflex Stolpebeton anvendes udendørs til nedstøbning af pæle og stolper af jern, træ, beton m.m. og andre ikke bærende elementer. Velegnet til nedstøbning af postkassekonsoller, gyngestativer, flagstænger m.m.

Opblanding

Skalflex Stolpebeton tilsættes fra 3,2 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørbeton afhængig af arbejdets art. Der blandes med egnet blanderør til konsistensen er homogen. Blandetiden er min. 5 minutter.

Arbejds udførelse

Støbehullet graves til frostfri dybde.

Placer stolpen i hullet og monter midlertidig afstivning.

Hæld den færdigblandede beton ned omkring stolpen og komprimer betonen. Efter 1-3 døgn kan den midlertidige afstivning fjernes.

Alternativt kan tørbetonen hældes direkte ned i hullet og fordeles omkring stolpen. Betonen vil optage fugt fra jorden. Denne metode er mindre stabil end ved at anvende forblandet beton.

Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når betonen er færdigblandet.

Færdigblandet beton skal anvendes inden for 45 minutter.

Bemærk

Betonen beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk

BUILDING TRUST



Skalflex Stolpebeton

Teknisk data

Opblanding:	Fra 2,1 liter rent, koldt vand pr. 20 kg tørbeton
Udbytte:	20 kg tørbeton giver ca. 10 liter opblandet beton
Kornstørrelse:	Variierende kornstørrelser, op til 8 mm sten
Blandetid:	Min. 5 minutter
Åbningstid:	Max. 45 minutter
Døgntemperatur:	Min. +5°C
	Produktet tåler ikke frost i afbindings- og hærdeperioden
Hærdeperiode:	Min. 28 døgn ved +20°C
Opbevaring:	Tørt
Holdbarhed:	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage under velegnede forhold



20 kg, DB-nr. 2110355

Sikkerhed

Se sikkerhedsdatabladet, som forefindes på www.skalflex.dk for yderligere oplysninger.



FARE

- H315 Forårsager hudirritation.
- H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj.
- P305/351/338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405 Opbevares under lås.
- P501 Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.



Chromatindhold: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre end 2 mg pr. kg ved tør opbevaring i indtil 12 måneder fra produktionsdato. Ved opbevaring under fugtige forhold kan chromatreduktionen forringes.



Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · kundeservice@dk.sika.com · www.skalflex.dk