

Produktegenskaber		Krav (EN 13329)	
Format	853 x 400 x 8 mm	Elementets retvinklethed ($\leq 0,20$ mm)	$\leq 0,10$ mm
Emballage	Pakke: 5 elementer / 1,706 m ² / 13,2 kg	Bestemmelse af kantretthed ($\leq 0,30$ mm/m)	$\leq 0,10$ mm/m
	Palle: 57 pakker / 97,24 m ² / 767,40 kg		(middel $\leq 0,10$ mm) (maks. $\leq 0,15$ mm)
Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)		Overfladeplanhed	(middel $\leq 0,05$ mm) (maks. $\leq 0,10$ mm)
Privat område	Lifetime		Fugeåbning
Erhvervslokaler	10 år	Fladhed af elementet	
Henvisninger	- Ikke godkendt til limning på hele fladen		
	- Rengøring og pleje, se vejledning		
	- Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer		



Klassifikation			
Brugsklasse 23 = privat opholdsområde med intensiv brug		Brugsklasse 32 = erhvervsområde med middelstor brug	
Laminatgulvet opfylder alle kravene for den angivne anvendelsesklasse.			
Krav / egenskaber	Prøvningsstandard	Vurdering	
Bestandighed mod slitage	ISO 24338, metode A	AC 4 (≥ 4.000 omdr.)	
Bestandighed mod stødbelastning	(lille kugle)	EN 17368 ≥ 35 mm	
	(stor kugle)	EN 13329, bilag C ≥ 750 mm	
Brandegenskaber	EN 13501-1	C _f s1	
Glidfriktion	EN 13893	$\mu \geq 0,35$	
	EN 14041	DS	
Pletafvisningsevne	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4/5	
Egenskaber over for cigaretglød	EN 438-2	Grad 4	
Lysægthed	EN ISO 4892-2	Gråskala: Trin ≥ 4	
Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN ISO 4918	Type W, ingen synlige forandringer	
Elektrostatisk egenskaber	EN 1815	≤ 2 kV	
Varmeisolans	EN 12664	0,048 m ² *K/W	
Forskydning af en møbelfod	EN ISO 16581	Type 0, ingen synlige forandringer	
Mærke efter konstant belastning	ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm	
Formaldehydemissionen (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	$\leq 0,05$ ppm	
Forbindelsesstyrke	ISO 24334	> 1 kN/m (lange side)	
		> 2 kN/m (smalle side)	
Trinlyd	ISO 717-2	14 dB (på Parador Akustik-Protect 100)	
Dimensionsændringer efter ændringer i relativ luftfugtighed	EN 13329, bilag A	$\leq 0,9$ mm	
Tykkelseskvaldning	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 12 %	
Vandmodstand	ISO 4760	Kravene er opfyldt (48 timer i stedet for 24 timer)	
Aftrækningsstyrke	EN 13329, bilag B	$\geq 1,8$ N/mm ²	
Ridsefasthed	EN 438-2	Grad 4	
Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	Oliestruktur: R9 / Stenstruktur: -	
Bortskæffelse		EAK-kode 20 01 38	

Ændret af:	QMB Parador	Filnavn:	PA_TDS_Laminat_Trendtime-5_DK_20240401
Dato:	01.01.2014	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads/index/cat/44/
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			01.04.2024