

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Opmuringsmørtel 50/50/700 0-4mm

Universal mure- og fugemørtel

PRODUKTBESKRIVELSE

Fabriksfremstillet receptmørtel KC 50/50/700 med kornstørrelse 0-4 mm. Produktet skal kun tilsættes vand.

ANVENDELSE

Til opmuring og fugning af teglsten, kalksandsten og blokke i henhold til Eurocode 6. I øvrigt henvises til stenproducentens vejledning mht. afdækning, afsyring m.v. Til udendørs og indendørs brug

EGENSKABER

- Universal mure- og fugemørtel til ude og inde
- Receptmørtel KC 50/50/700
- Kornstørrelse 0-4 mm
- Til opmuring og fugning af teglsten, kalksandsten og blokke
- Til udendørs og indendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Produkt deklARATION	Eksponeeringsklasse MX2.1 og MX3.1
Emballage	20 kg sæk
Holdbarhed	12 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Kornstørrelse	0-4 mm

ANVENDELSE

Forbrug	Opmuring: Ca. 1 kg pr. mursten Fugning: Ca. 10 kg/m ² ved 15 mm dybde
Arbejdstemperatur	Min. +5°C og max +25°C hele døgnet
Blandingsforhold	3,0 liter rent, koldt vand pr. 20 kg tørmørtel
Hærdetid	Min. 28 døgn ved +20°C
Anvendelsestid	Ca. 60 minutter ved +20°C

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden
- Gennemvådt murværk må ikke fuges
- Der må ikke tilsættes midler, der sænker frysepunktet

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

BLANDING

Afmålt vand hældes i en blandespand, hvorefter tørmørtlen tilsættes. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig, min. 5 minutter og max. 15 minutter. Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

ANVENDELSE

Opmuring

Der anvendes traditionelt murerværktøj. Sten/blokke skal være rene og der fugtes med en kalkkost før opmuring. Det er vigtigt, at fugen fyldes helt og trykkes, så den er fyldt helt ud til forkanten af stenene.

Fugning

Fugen skæres ud i min. 15 mm dybde. Støv og snavs fjernes. Der forvandes, og mørtlen presses ind i fugen med en fugeske. Fugen komprimeres med egnet værktøj, mens fugen stadig er plastisk

Afsyring

Det er bedst at mure og fuge rent, så afsyring undgås. En række stentyper tåler ikke afsyring, derfor skal stenproducentens anvisninger følges nøje. Ved afsyring anvendes færdigblandet syre og anvisningerne på emballagen følges nøje. Der må kun afsyres én gang, og det skal foregå diagonalt oppefra og nedefter.

Sika Danmark A/S

Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SkalflexOpmuringsmørtel50507000-4mm-da-DKSKAL-(04-2024)-1-1.pdf

Produktdatablad

Skalflex Opmuringsmørtel 50/50/700 0-4mm
April 2024, Version 01.01
021850101000000108