

PRODUKTDATABLAD

Skalflex Cementpuds

Universal cementpuds med stor styrke

PRODUKTBESKRIVELSE

Skalflex Cementpuds C 100/400, 0-2 mm er en færdigblandet, fabriksfremstillet receptmørtel, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand.

ANVENDELSE

Velegnet til pudsning og reparation af f.eks. sokler, trapper og betonvægge. Velegnet til reparation af betongulve samt til udlægning af slidlag i lagtykkelser op til 30 mm pr. lag. Til udendørs og indendørs brug.

EGENSKABER

- Universal cementpuds
- Stor styrke
- Fabriksfremstillet C100/400 0-2 mm receptmørtel
- Til pudsning og reparation af sokler, trapper og beton
- Til udlægning af slidlag op til 30 mm lagtykkelse
- Til udendørs og indendørs brug

PRODUKTINFORMATION

Produkt deklaration	Eksponeeringsklasse MX3.2 og MX4
Emballage	20 kg sæk
Holdbarhed	12 måneder fra produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt og frostfrit
Kornstørrelse	0-2 mm

ANVENDELSE

Forbrug	Ca. 2 kg/mm/m ²
Lagtykkelse	Lodrette flader 10-12 mm pr. lag. Vandrette flader max. 30 mm pr. lag.
Arbejdstemperatur	+5°C til +25°C hele døgnet
Blandingsforhold	Ca. 2,4 liter rent vand pr. 20 kg tørmørtel. Blandetid 5 - 15 minutter.
Hæretid	Min. 28 døgn v/+20°C
Anvendelsestid	Ca. 45 minutter ved +20°C

BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr.
- Påfør kun på sunde og forbehandlede overflader.
- Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner.
- Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden.
- Gennemvåde fundamenter må ikke pudses.
- For at undgå for hurtig udtørring, skal mørtlen umiddelbart efter påføring, påføres et curingsmiddel, afdækkes med plastfolie og/eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge.
- For store udsving i lagtykkelsen kan resultere i svindevner.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

INSTRUKTION

FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være tørt, gennemhærdet, rengjort for snavs, salte og anden forurening. Underlaget forvandes til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende.

BLANDING

Tilsæt først vand og derefter tørmørtel. Der blandes med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Der må ikke tilsættes vand eller bindemidler, når mørtlen er færdigblandet.

Sika Danmark A/S
Hirsemarken 5
3520 Farum
Tlf. +45 48 18 85 85
www.sika.dk

ANVENDELSE

Udførelse

Pudsning:

Første lag udføres som udkast i 3-5 mm lagtykkelse og tørrer til dagen efter. Andet lag trækkes på med stålbræt i 10-12 mm lagtykkelse. Overfladen glattes efter med pudsebræt.

Reparation af beton:

Løstsiddende materiale hugges væk og der rengøres. Der svømmes først med Skalflex Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 tilsat lidt cementpuds. Herefter lægges cementpudsen ud i op til 3 cm lagtykkelse, rettes af og bearbejdes med pudsebræt.

RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.

SkalflexCementpuds-da-DKSKAL-(03-2024)-1-1.pdf

Produktdatablad
Skalflex Cementpuds
Marts 2024, Version 01.01
02182010100000110