












Format [mm]		Trendtime 3	Trendtime 4	Trendtime 8* ¹	
		570 x 95 x 10,5	2010* x 160 x 13	1882* x 190 x 15	1882* x 190 x 14
Slidlag		≥ 2,5 mm	ca. 3,6 mm	ca. 4,0 mm	ca. 3,0 mm
Emballage	Pakke: m ² /kg	20 elementer	9 elementer	8 elementer	9 elementer
		1,083 / 5,40	2,894 / 19,40	2,861 / 23,464	3,218 / 26,397
	Palle: m ² /kg	36 pakker	32 pakker	32 pakker	32 pakker
		38,99 / 194,40	92,621 / 620,64	91,546 / 750,848	102,976 / 844,704
Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)			25 år (privat brug) 10 år (erhvervs-mæssig brug)	Henvisninger	*Pr. pakke 1 stødlængde tilladt. - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer - Rengøring og pleje, se vejledning

*¹ Trendtime 8 Multiplank (# 1744429): Affasningernes størrelse mellem de enkelte lameller på en planke kan svinge.

Produktmærkninger	Tolerancer (EN 13489)	
        	Tilladt længdeafvigelse (± 0,1 %)	± 0,05%
	Tilladt breddeafvigelse (± 0,2 mm)	± 0,1mm
	Elementets retvinklethed (≤ 0,2 %)	≤ 0,05%
	Længdekrumning på langs af elementet (≤ 0,1 %)	≤ 0,05%
	Tværkrumning over bredden (≤ 0,2 %)	≤ 0,08%
	Overfladeplanhed (≤ 0,2 mm)	≤ 0,18mm
	Træets fugtighed på tidspunktet for første levering (5-9%)	6 - 8 %

*gælder ikke for røgede produkter

Klassificering produkttegenskaber		Prøvningsstandard	Vurdering
	Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN 425	Et gængs kontorstoleunderlag anbefales
	Forskydning af en møbelfod	EN 424	Ingen synlige forandringer
	Varmeisolans Lægning på gulvvarmeanlæg – egnet med egnet underlagsmateriale og dampspærre	EN ISO 10456	Trendtime 3 0,070 m ² K/W Trendtime 4 0,087 m ² K/W Trendtime 8 0,100 m ² K/W
	Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Trinlyd	ISO 717-2	Trendtime 3 -(kun godkendt til limning på hele fladen) Trendtime 4 / 8 18 dB (på Akustik-Protect 100)
	Bortskaffelse	EAK-kode 20 01 38	

Klassificering overfladeegenskaber		Prøvningsstandard	Vurdering		
			Naturolie plus	Naturolie plus (ru savet)	Lak
	Glidefriktion	EN 13893	μ ≥ 0,49	μ ≥ 0,53	μ ≥ 0,47
		CEN/TS 15676	99 (USRV)	99 (USRV)	29 SRT (SRV våd) 51 SRT (SRV tør)
	Brandegenskaber ved svømmende lægning	EN 13501-1	D _f s1		
	Brandegenskaber ved limning på hele fladen				
	Kemisk modstandsdygtighed	EN 13442:2023 Procedure B	Nøgleværdi 5	Nøgleværdi 5	Nøgleværdi 5
	Vedhæftning / gittersnitkontrol	ISO 2409	n.n.	n.n.	Nøgleværdi 0
	Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	R 10	R 10	R 9

Ændret af:	QMB	Filnavn:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_DK_20231201
Dato:	01.05.2013	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			01.12.2023

Fri sortering iht. EN 13489					
Sortiment:	Planke				
Egenskaber iht. EN 1310:	Dæklagets overside				
Udførelse:	Trendtime 3		Trendtime 4		Trendtime 8
Træsart:	Eg		Eg		Eg
Botanisk betegnelse / kode (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		Quercus petraea Liebl., Quercus robur L. / QCXE		Quercus spp. / QCXE
Forkortelse / sortering (intern):	TT3-GÜ		GÜ-LHD-EI		ER-TT8-EI
	Version 4 2023		Version 4 2022		Version 4 2015
Sortering:	Living	Living Plus	Living	Rustikal	Classic
Sund splint	Tilladt	Ikke tilladt	Tilladt	Ikke tilladt	Tilladt
Knaster (fastgroede)	Tilladt: op til 30 mm		Tilladt: op til 50 mm		Tilladt: op til 80 mm
Løse knaster	Tilladt: op til 10 mm		Tilladt: op til 25 mm		Tilladt: op til 60 mm
Punktknaster	Tilladt		Tilladt: Kattepoter		Tilladt
Kitsteder	Tilladt				
Overfladiske revner, hårrevner	Tilladt				
Indgroet bark	Ikke tilladt		Tilladt		Ikke tilladt
Lynrevner	Tilladt				
Skrå fibre	Intet kriterium				
Sund kerne	-	-	Ikke tilladt	Tilladt	
Marvstråler	Tilladt				
Farveforskelle	Tilladt: Alle brune farver		Tilladt: Mindre farveforskelle		Tilladt: Alle farvenuancer
Hvide striber	Tilladt				
Strømærker	Ikke tilladt				
Skadedyrsangreb (EN 1311)	Ikke tilladt				
Ikke-synlige dele					
Alle egenskaber tilladte uden begrænsninger mht. størrelse eller mængde, forudsat de ikke reducerer træets styrke eller holdbarhed.					
Bemærkning					
Ikke mere end 3 % af stavene må falde i den næste lavere sortering. Træ er et naturprodukt og varierer derfor i farve og struktur. Vareprøver, prospekter og fotos skal derfor kun ses som eksempler, der ikke er bindende. Også sollys påvirker den naturlige forandring af træets farvenuance. Derved kan produktet på leveringstidspunktet afvige en hel del fra vareprøven.					

Ændret af:	QMB	Filnavn:	PA_TDS_Parkett_Trendtime_Anhang_DK_20231201
Dato:	01.03.2013	Opdatering:	https://parador.de/dk/partner/downloads
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:		01.12.2023	Side 1 af 1