

PARADOR

Lamelparket Trendtime 10 „Chevron“

Produktegenskaber		Tolerancer (EN 13489)	
Artikel #	1748482 / 1748483 / 1748484 / 17484486 / 1748487 / 1748490	Tilladt længdeafvigelse	± 0.1 %
Format	610 x 90 x 15 mm	Tilladt breddeafvigelse	± 0.2 mm
Emballage	Pakke: 16 elementer / 0,88 m ² / 7,23 kg	Elementets retvinklethed	≤ 0.2 %
	Palle: 48 pakker / 42,24 m ² / 367,10 kg	Længdekrumning på langs af elementet	≤ 0.1 %
Hinweise	- kun godkendt til limning på hele fladen - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer - Rengøring og pleje, se vejledning	Tvækrumning over bredden	≤ 0.2 %
		Overfladeplanhed	≤ 0.2 mm
		Træets fugtighed på tidspunktet for første levering (5-9%)	6 – 8%
Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)	25 år (privat brug) 10 år (erhvervsmæssig brug)	Slidlag	~ 3.5 mm

Produktmærkninger



Klassificering produkttegenskaber

	Prøvningsstandard	Vurdering
Profil		T & G
Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN 425	Et gængs kontorstoleunderlag anbefales
Varveisolans Velegnet til lægning på gulvvarme.	EN 12664	0,11 m ² *K/W
E1 HCHO	EN 16516	≤ 0.05 ppm
Glidfriktion	EN 13893	μ ≥ 0,35
Brandegenskaber	EN 13501-1	D _n s1
Kemisk modstandsdygtighed	EN 13442	Nøgleværdi 5
Vedhæftning / gittersnitkontrol	ISO 2409	Nøgleværdi 1

Fri sortering iht. EN 13489

Træsart:	Eg
Botanisk betegnelse / kode (EN 13556):	Quercus petraea Liebl., Quercus robur L., spp / QCXE
Forkortelse / sortering / dato (intern):	AFP CHEV-EI / N3 / 20221115
Sortering:	Natur
Egenskaber iht. EN 1310: Dæklagets overside	
Sund splint	ikke tilladt
Knaster (fastgroede)	tilladt: op til 30mm
Åbne knaster	tilladt: op til 15mm
Punktknaster	tilladt: Kattenpoter
Kitsteder	tilladt
Overfladiske revner, hårrevner	tilladt (ingen ende revner)
Indgroet bark	ikke tilladt
Lynrevner	tilladt
Skrå fibre	tilladt
Marvstråler	tilladt
Farveforskelle	tilladt: ensartede farver med små variationer
Hvide striber	ikke tilladt
Strømærker	ikke tilladt
Bio nedbrydning (EN 1311)	ikke tilladt

Ikke-synlige dele

Alle egenskaber tilladte uden begrænsninger mht. størrelse eller mængde, forudsat de ikke reducerer træets styrke eller holdbarhed.

Bemærkning

Ikke mere end 3 % af stavene må falde i den næste lavere sortering. Træ er et naturprodukt og varierer derfor i farve og struktur. Vareprøver, prospekter og fotos skal derfor kun ses som eksempler, der ikke er bindende. Også sollys påvirker den naturlige forandring af træets farvenuance. Derved kan produktet på leveringstidspunktet afvige en hel del fra vareprøven.

Ændret af:	QMB	Filnavn:	PA TDS Parkett Trendtime-10 Chevron EI N3 DK 20240315
Dato:	01.05.2013	Opdatering:	www.parador.dk/service/kataloger-downloads/datablade
Vores TDS bliver løbende opdateret og tilpasset til den nyeste tekniske standard. Denne version erstatter alle tidligere udgaver og er gyldig fra:			15.03.2024