

Produktegenskaber			
Format		856 x 403 x 5,5 mm	1290 x 196 x 5,5 mm
Emballage	Pakke:	8 elementer / 2,76 m2 / 19,44 kg	8 elementer / 2,023 m2 / 14,34 kg
	Palle:	30 pakker / 82,792 m2 / 598,14 kg	48 pakker / 97,091 m2 / 703,42 kg

Tolerancer (krav EN 16511:2023)		
Elementets retvinklethed (≤ 0,20mm)		≤ 0,15 mm
Bestemmelse af kantretthed (≤ 0,30 mm/m)		≤ 0,20 mm/m
Planhed konkav/konveks	på langs (≤ 0,50 / ≤ 1,0 %)	≤ 0,35 / ≤ 1,0 %
	bred (≤ 0,15 / ≤ 0,20 %)	≤ 0,10 / ≤ 0,15 %
Overfladeplanhed	(middel ≤ 0,10 mm)	(middel ≤ 0,10 mm)
	(maks. ≤ 0,15 mm)	(maks. ≤ 0,15 mm)
Fugeåbning	(middel ≤ 0,15 mm)	(middel ≤ 0,05 mm)
	(maks. ≤ 0,20 mm)	(maks. ≤ 0,10 mm)

Garantidækning (iht. Paradors garantibestemmelser)		Henvisninger
Privat område	Erhvervslokaler	- Godkendt til limning på hele fladen
Lifetime	10 år	- Rengøring og pleje, se vejledning
		- Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer



EN 14041:2004/A1:2006



EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR
A+ A B C



www.blauer-engel.de/uz120



floor score
TESTED BY SGS Model Services



Quality
Production
Controlled
Functionality
www.tuv.com
ID: 9960039-7515
CERTIFIED



THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 14023 and EN 15004
Institut Bause und Umwelt e.V.

Klassifikation			
			
Brugsklasse 23 = privat opholdsområde med intensiv brug		Brugsklasse 33 = erhvervsområde med intensiv brug	
Designergulvet opfylder alle kravene for den angivne anvendelsesklasse.			
Krav / egenskaber		Prøvningsstandard	Vurdering
	Brandegenskaber	EN 13501-1	C _{fl} s1
	Glidefriktion	EN 13893 EN 14041	$\mu \geq 0,30$ DS
	Pletafvisningsevne	EN 438-2	Gruppe 1+2: Grad 5, ingen synlig forandring Gruppe 3: Grad 4, let forandring
	Lysægthed	EN ISO 105 – B02 Procedure 3	Uldblåskala: Trin ≥ 6
	Belastning fra kontorstole med rullehjul	EN ISO 4918	Type W, ingen synlige forandringer
	Varmeisolans Velegnet på gulvvarmeanlæg	EN 12667	0,033 m ² *K/W
	Forskydning af en møbelfod	EN ISO 16581	ingen synlige skader (stempel type 0)
	Mærke efter konstant belastning	EN ISO 24343-1	$\leq 0,05$ mm
	Trinlyd	EN ISO 10140-3	17 dB
	Længde- og tværfugeudtrækningskraft	ISO 24334	Langs ≥ 1 KN/m Tværs $\geq 1,5$ KN/m
	Bestandighed mod slitage	ISO 24338, Procedure B	> 7.000 omdr.
	Bestandighed mod stødbelastning	EN 13329 bilag F	≥ 1.800 mm
	Dimensionsstabilitet efter udsættelse for temperatur	EN ISO 23999	$\leq 0,10$ %
	Krøller efter udsættelse for temperatur	EN ISO 23999	≤ 2 mm
	Vandmodstand	EN 317	vandfast
	Mikroridsebestandighed	EN 16094	Metode A MSR-A2 Til matte overflader (glans ≤ 7): $\leq 1,5$ enhed ændring ved 60°.
	Skridsikring på skrå flade	EN 16165, bilag B	R10
	Bortskaffelse	EAK-kode	17 02 03