

Produktegenskaper		
Format		1219 x 229 x 2 mm
Förpackning	Paket:	16 elemente / 4,466 m² / 17,680 kg
	Pall:	54 paket / 241,164 m² / 984,720 kg
Krav EN ISO 10582		
Ytvikt	≥ 3.700 g/m²	
Bestämmande av rätvinkligheten (≤ 0,25 mm)	≤ 0,10 mm/m	
Bestämmande av kanternas rakhet (≤ 0,35 mm/m)	≤ 0,20 mm/m	
Måttändring efter exponering för värme (≤ 0,15 %)	≤ 0,15 %	
Koppning efter exponering för värme (≤ 1mm)	≤ 1mm	
Garantiåtagande (enligt Parador garantivillkoren)		Anmärkningar
Privat område	Kommersiellt område	- bara godkänd för heltäckande limning - rengöring och skötsel se bruksanvisningen - tekniska ändringar förbehålles
15 år	5 år	
 EN 14041:2004/AC:2006		 Quality Production Controlled Functionality www.tuv.com ID 0000057515
		
		 THIRD-PARTY VERIFIED EPD ISO 14025 and EN 15804 Institut Bauen und Umwelt e.V.

Klassificering			
			
Användningsklass 23 = privata vardagsrum med intensiv användning		Användningsklass 31 = kommersiellt område med måttlig användning	
Designgolv uppfyller alla egenskaper för den angivna användningsklassen.			
Krav/egenskaper		Provningsnorm	Bedömning
	Slitlagrets tjocklek	EN ISO 24340	0,3 mm
	Ytförsegling		PUR
	Brandtekniskt beteende	EN 13501-1	B _{fl} s1
	Glidnötning	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,30 DS
	Okänslighet mot fläckar	ISO 26987	Grad 0, ingen förändring
	Ljusakthet	EN ISO 105 – B02	Wollblauskala: Nivå ≥ 6
	Belastning av stolshjul	ISO 4918	Typ W, inga synliga förändringar
	Värmemotstånd Lämpad för läggning på golvvärmesystem	EN 12664	0,012 m ² *K/W
	Förskjutning av en möbelfot	EN 424	Inga synliga förändringar
	Intryck efter konstant belastning	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
	Vattentålighet	EN 317	vattenfast
	Antimikrobiell verksamhet	ISO 22196	Antibakteriell
	Halkmotstånd snett plan	EN 16165, bilaga B	Borstad struktur: R9 / Livfull struktur: R10
	Omhändertagande	EAN-nycke	20 01 39

Ändrad av:	QMB Parador	Filnamn:	PA_TDS_Designboden_Vinyl_Basic-2.0_SE_20231001
Datum:	01.01.2018	Aktualisering:	https://parador.de/se/partner/downloads/index/cat/39/
Våra TDS aktualiseras fortlöpande och anpassas till teknikens senaste rön. Den versionen ersätter alla tidigare versioner och gäller från den:			01.10.2023