



Plejeolie

Opfrisker olierede trægulve

Plejeolie anvendes til opfriskning og pleje af alle oliebehandlede træoverflader og er specielt velegnet til vedligeholdelse af oliebehandlede trægulve. Udover en utrolig nem arbejdsgang med minimalt produktspild, genopfrisker plejeolien træets naturlige, varme glød og øger bestandigheden mod pletter. Behandlingen kan foretages både manuelt og maskinelt.

- Øger slidstyrke og letter rengøring
- Nem at påføre både manuelt og maskinelt
- Fremhæver træets naturlige glød
- Giver træet en flot, åndbar overflade

Anvendelsesområde

Kan anvendes på alle olierede træoverflader. Plejeolie natur er velegnet til mørke træsorter, mens Plejeolie ekstra hvid er ideel til lyse/ludbehandlede gulve – fx fyr, ask og eg – med det formål at bibeholde og fremhæve den lyse nuance. Maskinel oliebehandling anbefales ved gulvflader over 15 m².

Anvendelse

Forbehandling

Vask gulvet med Trip Trap Trærens, 250 ml Trærens blandes med 5 L varmt vand. Vask efter med rent vand. Lad herefter gulvet tørre i mindst 8 timer, til det er helt tørt. Sørg for god udluftning ved påføring af olien og i tørretiden.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

Ryst produktet grundigt. Påfør gulvet ca. 1 dl olie pr. 4 m² med pad, malerrulle eller evt. polermaskine på større arealer. Sørg for at Plejeolie bliver poleret helt ned i træet med en polerpad. Fortsæt efterpoleringen, til træet virker mættet, og gulvfladen fremtræder ensartet. Tør gulvet over med rene, tørre bomuldsklude, inden der fortsættes til næste område. Herefter må gulvet ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie tilbage på overfladen. Fortsæt efter ovennævnte metode, til hele gulvet er behandlet.

Bemærk

Har gulvet fået for meget olie og har man ikke fået det overskydende ordentligt aftørret, kan man inden for de første 24 timer påføre et tyndt lag Plejeolie, der vil opløse den hærdende olie, som derefter skal efterpoleres grundigt. Olien er gennemhærdet efter 3 døgn.

Tørretid

Tørretid ved maskinel polering: 3-4 timer ved 20°C

Tørretid ved manuel polering: 24 timer ved 20°C

Vi anbefaler: Udsæt ikke gulvet for vand eller rengøring de første 3 dage, hvor olien hærdet.

Gennemhærdet: 3 dage ved 20°C.

Teknisk data

VOC: 485 g/l, VOC-grænseværdi (A/f (OB)): 700 g/l.

Massefylde: 0.85-0.90 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-30°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 30-40 m²/L

Farver: Natur, Ekstra Hvid

Rengøring af værktøj: Med terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 1 L

Viskositet: 15-20 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Ufortyndet

Lugt: Karakteristisk

Tørstofindhold: 40-50%

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Til den daglige rengøring anbefales Trip Trap Natursæbe, som effektivt vasker og plejer træet. Supplér af og til med Trip Trap Oliesæbe, som samtidig tilfører træet lidt olie ved hver vask.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.