

Icopal PF Murpap

Anvendelse

Icopal PF Murpap anvendes som fugtbremse i vægkonstruktioner af tegl og træ. Strimlerne placeres på fundamentet som underlag for mur- og træværk for at hindre opslugning af grundfugt. Anvendes også under afsluttende murskifte på læmure, skorstenspiber mv. som isolering mod nedtrængende fugt. Kan også anvendes som Radonspærre.

Egenskaber

Icopal PF Murpap er sømfast og har stor styrke og perforationsmodstand

Produktdata	
Opbygning: Overside Armering Underside	SBS-bitumen afstrøet med sand. Bitumenimprægneret polyesterfilt. SBS-bitumen afstrøet med sand.
Farve	Sort
Vægt	2,0 Kg/m2
Montage	Pålægges løst eller ved mekanisk fastgørelse og fugning.

Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 15,0	EN 1848-1
Bredde	m	≥ 1,0 - 0,70 - 0,60 - 0,50 - 0,40 0,35 - 0,30 - 0,23 - 0,20 - 0,15 - 0,11	EN 1848-1
Tykkelse	m	1,8 -0,1/+0,1	EN 1849-1
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	650 +/- 140 350 +/- 95	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	40 +/- 10 45 +/- 10	EN 12311-1
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	170 +/- 40 190 +/- 40	EN 12310-1
Kuldefleksibilitet	°C	≤- 10	EN 1109
Diffusionsmodstand, Z	GPa·s· m²/kg	> 400	EN 1931
Impact	mm	≥ 200	EN 12691
Vandtæthed	kPa	Bestået	EN 1928
Vandtæthed	kPa	Bestået efter ældning	EN 1296 + EN 1928
EN 14967			