

## PRODUKTDATABLAD

# Skalflex Multipuds Vandtæt

Vandafvisende pudse- og filtsemørtel med stor vedhæftningsevne

## PRODUKTBESKRIVELSE

Skalflex Multipuds Vandtæt er en vandafvisende reparations-, pudse- og filtsemørtel på cementbasis. Produktet er diffusionsåbent og har en god vedhæftningsevne. Skal kun tilsættes vand.

## ANVENDELSE

Skalflex Multipuds Vandtæt hæfter på de fleste mineralske underlag udendørs og indendørs. Produktet er velegnet til betonafdækninger, sålbænke, læmure, skorstene m.m., til let fugtsikring af kældervæg og som reparationsmørtel. Velegnet som netpuds – forstærket med Skalflex® Armeringsnet.

## EGENSKABER

- Cementbaseret pudse- og filtsemørtel
- Vandafvisende – kan anvendes til let fugtsikring
- Velegnet til sålbænke, læmure, fugtige kældervægge m.m.
- Diffusionsåben
- God vedhæftningsevne
- Hæfter på de fleste mineralske underlag
- Armeringsbærende – velegnet til netpuds
- Til udendørs og indendørs brug

## PRODUKTINFORMATION

Emballage	5 og 15 kg spande
Holdbarhed	60 måneder efter produktionsdato
Opbevaringsforhold	Tørt, frostfrit og i tæt lukket emballage
Kornstørrelse	0,3-0,6 mm

## ANVENDELSE

Blandingsforhold	0,20-0,25 liter rent, koldt vand pr. 1 kg Skalflex Multipuds Vandtæt
Forbrug	Ca. 1,4 kg pulver pr. m <sup>2</sup> pr. mm lagtykkelse
Lagtykkelse	1-3 mm som puds, 3-4 mm som netpuds
Arbejdstemperatur	Mellem +5°C og +30°C hele døgnet
Hærdetid	Fuldt hærdet efter min. 28 døgn ved +20°C

## BEMÆRK

Alle tekniske data på dette produkt er baseret på laboratorietests. De faktiske forhold varierer og er udenfor vores kontrol.

## SUPPLERENDE OPLYSNINGER

- Undgå påføring i direkte solskin, stærk vind eller regnvejr
- Påfør kun på sunde og forbehandlede overflader
- Tilsæt ikke ekstra vand når overfladen bearbejdes, da det kan medføre misfarvninger og revner
- Uhærdet mørtel tåler ikke frost, og skal beskyttes mod vejrliget i afbindingsperioden
- For at undgå for hurtig udtørring, skal mørtlen afdækkes med plastfolie og/ eller holdes fugtig med forstøvet vand i op til en uge
- Må ikke anvendes på gangarealer/trædeflader eller som fugtspærre i vådzone

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED

Brugeren skal læse det senest sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet, før de bruger det. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

## INSTRUKTION

### FORBEREDELSE AF UNDERLAGET

Underlaget skal være fast, rengjort og strukturelt sundt. Sugende underlag forvandes, til det fremstår ensartet vandmættet og svagt sugende, dog uden blankt vand. Stærkt sugende underlag grundes med Skalflex® Beto-Binder opblandet med vand i forholdet 1:3 (grunder/vand).

### BLANDING

Hæld afmålt vand i et blandekar og tilsæt mørtlen. Vandmængden justeres afhængig af opgavens art og underlagets sugsevne. Omrøres med egnet blandeværktøj til konsistensen er homogen og letbearbejdelig. Opblandet mørtel skal anvendes inden for 2 timer.

Sika Danmark A/S  
Hirsemarken 5  
3520 Farum  
Tlf. +45 48 18 85 85  
www.sika.dk

## ANVENDELSE

Skalflex Multipuds Vandtæt påføres i ønsket lagtykkelse med stålbræt eller spartel. Overfladen filtses med tør/hårdtopvredet svamp, mens pudsen stadig er plastisk.

Ved netarmering påføres Skalflex Multipuds Vandtæt i 3 mm lagtykkelse, og Skalflex® Armeringsnet trykkes i den våde puds.

Dagen efter påføres Skalflex Multipuds Vandtæt i 1 mm lagtykkelse over det ilagte net, og overfladen filtses med tør/hårdtopvredet svamp, mens pudsen stadig er plastisk. Armeringsnettet skal dækkes helt af puds.

### RENGØRING AF VÆRKTØJ

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## LOKALE RESTRIKTIONER

Bemærk, som følge af specifikke lokale regler og restriktioner kan den anbefalede anvendelse for produktet variere fra land til land. Se venligst det landespecifikke datablad.

## JURIDISK BEMÆRKNING

Enhver oplysning om eller forslag til brug af Sika's produkter, som vi enten skriftligt eller mundtligt har givet til købere eller slutbrugere af produktet er afgivet i god tro efter vore egne erfaringer og baseret på godkendt praksis og det teknologiske og videnskabelige erkendelsesniveau på tidspunktet for meddelelse af sådanne forslag eller oplysninger, som er afgivet uden garanti af nogen art, og som ikke medfører noget yderligere ansvar for Sika Danmark A/S ud over, hvad der måtte fremgå af den til grund liggende salgsaftale. Det er købers eller slutbrugers ansvar selv at undersøge eller på anden måde at fastslå, at vore produkter er egnede til den påtænkte brug og i øvrigt at sørge for, at produkterne opbevares og anvendes på korrekt måde i overensstemmelse med meddelte forskrifter og under hensyn til konkrete forhold, således at skader eller mindre tilfredsstillende resultater undgås. Enhver ordre er alene accepteret og enhver leverance alene effektueret i henhold til Sika Danmark A/S's generelle salgs- og leveringsbetingelser, som forudsættes bekendt og accepteret, men i øvrigt udleveres på forlangende. Vore udsendte kataloger opdateres ikke systematisk. Nærværende datablad er udelukkende til brug i Danmark. Værdier angivet i nærværende datablad skal betragtes som vejledende, med mindre andet er angivet.