

# DYRUP Grunder Fugtbremsende

2807

## Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

DYRUP Grunder Fugtbremsende er en transparent diffusionsåben grundingsvæske til stabilisering og udtørring af fugtpåvirkede mineralske vægge og lofter og til at forhindre af saltudtræk.

Særligt velegnet til forbehandling og stabilisering af fugtpåvirkede vægge af fx puds, beton og rå mursten, før afsluttende overmaling med DYRUP Væg Fugtbremsende maling.

## Brugsanvisning

Produktet omrøres grundigt før brug. Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt. Nyt puds og beton skal være tørt. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavsede overflader rengøres med DYRUP Grundrens. Hvor pudsreparation, eller nyt pudslag påkræves, anbefales DYRUP Spartel Fugtbremsende, som er en diffusionsåben spartelmasse, for stabilisering af fugtpåvirket bund.

DYRUP Grunder Fugtbremsende kan påføres direkte på fugtigt underlag og kan stå alene som afsluttende transparent behandling. Optimal fugtbremsende effekt, opnås ved systembehandling med DYRUP Grunder Fugtbremsende, efterfulgt af DYRUP Væg Fugtbremsende Maling.

Produktet arbejdes ind i underlaget og påføres én gang. Begynd nedefra og arbejde op efter indtil underlaget er mættet.

## Gode råd

Sørg for grundig afdækning med plast, da grunderen er meget flydende.

Årsagen til vandskade skal være udbedret. Systembehandlingen kan ikke træde i stedet for konstruktionsmæssige fejl, eller reparation af indtrængende fugt og vand. Produktets diffusionsåbenhed forudsætter at rummet udluftes/ventileres regelmæssigt.

Emballagen holdes tæt lukket efter brug og opbevares frostfrit.

## Tekniske data

**Bindemiddel:** Akryl og silikone

**Fortynding:** Fortyndes ikke

**Glans v. 60°:** n/a

**Holdbarhed:** 2 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning

**MAL-kode:** 0-4 (1993)

**Miljø og sikkerhed:** Se sikkerhedsdatabladet for yderligere information

**Påføring:** Pensel eller rulle.

**Påføringstemperatur:** Under påføring og tørring skal rumtemperaturen være min. 5°C og den relative luftfugtighed under 50%. Vægens temperatur skal være min. 5 °C.

**Rengøring af værktøj:** Vand og sæbe

**Rækkeevne:** 4-6 m<sup>2</sup>/L

**Standardkulør:** Transparent

**Tørretid ved 20° C.:**

Berøringsstør: 2 timer

Overmalbar: 6 timer

**Volumen tørstof %:** -

Dyrup A/S · Gladsaxevej 300 · 2860 Søborg · Tel: +45 39 57 93 00