

Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **DYRUP Gulvlak**
- 1.2 Kvalitetsnr. 4850
- 1.3 Produkttype Vandig urethan/acryl gulvlak
- 1.4 Producent DYRUP A/S
Gladsaxevej 300, 2860 Søborg
Telefon 39 57 93 00 & Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Til lyse og mørke parketgulve, fyrretræsgulve, plankegulve, korkgulve samt andre typer trægulve.
- Anvendes også til indvendige trapper, døre, borde, møbler samt andet træværk, når der kræves en stor slidstyrke og bestandighed mod almindelige rengøringsmidler.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig.
- 1.7 Nuancer

<u>Standardnuancer: farveløs, ser hvidlig men tørrer op farveløs</u>	Er tonbar
--	-----------
- 1.8 Emballagestørrelse Standard: 0,75; 2,50; 4,50

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Polyurethan
- 2.2 Pigmentering -
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand
- 2.4 Aktive stoffer

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 100 g/ml.
- 3.2 Flammepunkt
- 3.3 Viskositet
- 3.4 Tørstofindhold Standard: ca. 31W/W %.
- 3.5 Glans Mat: ca. 10
Halvmat: ca. 25
Blank: ca. 85
- 3.6 Specielle egenskaber Slidstærk og ridsefast
- 3.7 Lugt Svag
- 3.8 Rækkeevne 8-10 m² pr. ltr.
- 3.9 Tørretid Berøringstør. Ca. 1 time.
Overmalbar Ca. 4 timer
Klar til brug. Ca. 16 timer.
Fuld ophærdet. Ca.4 døgn.
Ved 23° C og normal luftfugtighed (60 %).

- 3.10 Lagerbestandighed Afvigelse kan forekomme ved ændring i temperatur, luftfugtighed og lagtykkelse.
1 år i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.
- 3.11 Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres før brug.
Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå glansforskel.
Emballagen holdes tæt lukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.
- 4.3 Forbehandling Rester fra fedt og snavs m.m. fjernes med GORI Trævask.
Kalk- og sæberester afvaskes med 32 % eddikesyre fortyndet 1:3 med vand.
Skyl efter med rent vand.
- Tidligere lakerede overflader matslibes med sandpapir eller slibenet P120-150 og slibestøvet fjernes.
- Bonede gulve skal afhøvles.
Løstsiddende materiale fjernes mekanisk.
- 4.4 Behandling 2-3 gange.
- 4.5 Vedligeholdelse Efter behov.
- 4.6 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Må ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.
- 4.9

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 1-1(1993).

6. Gode råd

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af DYRUP Gulvlak. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave.

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: +45 39 57 93 00

DYRUP Gulvlak 4850	Oprettet: 16.10.13	Ændret: 18.03.2015	Side 2 af 3
--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m.

Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.

Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

DYRUP A/S

Gladsaxevej 300 • DK-2860 Søborg

Tel: **+45 39 57 93 00**

DYRUP Gulvlak 4850	Oprettet: 16.10.13	Ændret: 18.03.2015	Side 3 af 3
--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------