

**Produktinformation:**

# Letspartel Grov 624

**Færdigblandet grovkornet letspartelmasse****Produktbeskrivelse & anvendelse:**

Letspartel Grov 624 er en færdigblandet grovkornet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe.

Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Letspartel Grov 624 har en særlig høj fyldningsgrad og minimalt svind. Den er velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Spartelmassen lever op til de strenge miljø- og indeklimakrav, som kræves for at blive Svanemærket.

Letspartel Grov 624 er indeklimamærket EC1+ iht. til Emission

**Fysiske / kemiske data:****Spartemasse:**

Type:	Letspartelmasse baseret på vinylacetatcopolymer.
Farve:	Lys grå
Konsistens:	Pastøs
Vægtfylde:	ca. 1,0 kg/liter
Holdbarhed:	Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit.
Emballage:	

Varenr.	Størrelse	DB-nr.
7972	5 ltr	8482853
7973	10 ltr	8482861

**Hærdet spartemasse:**

Overmalbar:	Ja
Bestandighed:	Spartelmassen er ikke vandbestandig



## **Brugsanvisning:**

- Forberedelse:** *Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. På smittende eller stærkt sugende underlag bør der grundes med Væggrunder 224 eller Væggrunder Gele Ekstra 228 efter rengøring*
- Påføring:** *Letspartel Grov 624 kan påføres med spartel i en lagtykkelse op til 10 mm.*
- Ved udspartling af dybe huller eller revner over 4 mm påføres spartelmassen ad flere gange og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.*
- For tidlig påføring af næste lag øger risikoen for svind og sprækkedannelse.*
- Rækkeevne:** *1 m<sup>2</sup>/liter ved 1 mm lagtykkelse.*
- Tørretid:** *Tørretiden er meget afhængig af den påførte lagtykkelse, underlagets art, temperatur, luftfugtighed, ventilation m.m. Under normale omstændigheder kan dog påregnes en tørretid på 8-10 timer.*
- Rengøring:** *Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.*

## **Sikkerhed:**

*Se produktets sikkerhedsdatablad.*

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DK  
TLF. 56 64 00 70 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**