

Exclusive

Visuel meget flot træ.

Med fine friske knaster, der kan forekomme enkelte sorte knaster.



Sorteringskriterier

Friske knaster

Sorte knaster

Perleknaster

Barkringsknaster

Rådknaster

Knasthuller

Knast- og høvlingsudslag

Krumning på længden

Knastridser

Skørkerne/blåt

Insektskader

Vindridser

Harpikslommer

Uhøvlede overflader

Krumning

Marvstriber

Dimensionsfejl tykkelse

Dimensionsfejl bredde

Kvalitet: Exclusive

Tillades max. 1/3 af synlig bredde, op til Ø50mm

Faste knaster tillades max 1 stk. pr. 2 meter –
Max Ø20mm

Max 10 stk. Ø7mm pr. 2 meter

Ubetydelige tillades max 2/3 af omkreds. Max 2 stk.
pr. 2meter

Tillades ikke

Tillades ikke

Små og ubetydelige tillades

Max 5mm pr. 2 meter

Forekommer

Tillades ikke

Tillades ikke

Tillades ikke på forsiden

Små kantstillede 1x25mm max 2 stk. pr 2 meter

Tillades ikke på forsiden

Max 1% af emnets synlige flade

Max 20cm sammenhængende pr 2 meter

Tillades ikke. Højde forskel på langside og
ende kan forekomme - max 0,3mm

Max 0,8mm

MOELVEN®

Natur

Giver et noget "livligere" gulv. Overfladen er knap så ensartet i billedet, kvaliteten kan bruges i alle rum og sammenhænge



Sorteringskriterier

Friske knaster

Sorte knaster

Perleknaster

Barkringsknaster

Rådknaster

Knasthuller

Knast- og høvlingsudslag

Krumning på længden

Knastridser

Skørkerne/blåt

Insektskader

Vindridser

Harpikslommer

Uhøvlede overflader

Krumning

Marvstriber

Dimensionsfejl tykkelse

Dimensionsfejl bredde

Kvalitet: Natur

Tillades

Faste knaster tillades op til 5 stk. pr. 2 meter –
Max \varnothing 30mm

Tillades

Tillades i begrænset omfang

Tillades i begrænset omfang

Tillades ikke

Max 1 stk. pr. 2 meter - Max 10x15mm

Max 5mm pr. 2 meter

Forekommer

Tillades ikke

Tillades ikke

Korte usammenhængende kan forekomme

Små kantstillede 1x25mm max 2 stk. pr. 2meter

Tillades ikke på forsiden

Max 1% af emnets synlige flade

Max 20cm sammenhængende pr. 2 meter

Tillades ikke. Højde forskel på langside og
ende kan forekomme - max 0,3mm

Max 0,8mm

Robust

”Grovere” gulv til miljøer der kræver dette



Sorteringskriterier

- Friske knaster
- Sorte knaster
- Perleknaster
- Barkringsknaster
- Rådknaster
- Knasthuller
- Knast- og høvlingsudslag
- Krumning på længden
- Knastridser
- Skørkerne/blåt
- Insektskader
- Vindridser
- Harpikslommer
- Uhøvlede overflader
- Krumning
- Marvstriber
- Dimensionsfejl tykkelse
- Dimensionsfejl bredde

Kvalitet: Robust

- Tillades
- Tillades
- Tillades
- Tillades
- Tillades
- Tillades i nogen grad
- Tillades
- Max 10 mm pr 2 meter
- Forekommer
- Tillades i begrænset omfang
- Tillades ikke
- Tillades i begrænset omfang
- Tillades
- Tillades meget begrænset på forsiden
- Max 1% af emnets synlige flade
- Tillades
- Tillades ikke. Højde forskel på langside og ende kan forekomme - max 0,3 mm
- Max 0,8 mm

Sorteringskriterier oversigt for Gulve

Sorteringskriterier

Friske knaster

Sorte knaster

Perleknaster

Barkringsknaster

Rådknaster

Knasthuller

Knast- og høvlingsudslag

Krumning på længden

Knastridser

Skørkerne/blåt

Insektskader

Vindridser

Harpikslommer

Uhøvlede overflader

Krumning

Marvstriber

Dimensionsfejl tykkelse

Dimensionsfejl bredde

Exclusive

Tillades max. 1/3 af synlig bredde, op til $\varnothing 50$ mm

Faste knaster tillades max 1 stk. pr. 2 meter

Max $\varnothing 20$ mm

Max 10 stk. $\varnothing 7$ mm pr. 2 meter

Ubetydelige tillades max 2/3 af omkreds. Max 2 stk. pr. 2 meter

Tillades ikke

Tillades ikke

Små og ubetydelige tillades

Max 5mm pr. 2 meter

Forekommer

Tillades ikke

Tillades ikke

Tillades ikke på forsiden

Små kantstillede 1x25mm max 2 stk. pr 2 meter

Tillades ikke på forsiden

Max 1% af emnets synlige flade

Max 20cm sammenhængende pr 2 meter

Tillades ikke. Højde forskel på langside og ende kan forekomme - max 0,3mm

Max 0,8mm

Natur

Tillades

Faste knaster tillades op til 5 stk. pr. 2 meter

Max $\varnothing 30$ mm

Tillades

Tillades i begrænset omfang

Tillades i begrænset omfang

Tillades ikke

Max 1 stk. pr. 2 meter - Max 10x15mm

Max 5mm pr. 2 meter

Forekommer

Tillades ikke

Tillades ikke

Korte usammenhængende kan forekomme

Små kantstillede 1x25mm max 2 stk. pr. 2 meter

Tillades ikke på forsiden

Max 1% af emnets synlige flade

Max 20cm sammenhængende pr. 2meter

Tillades ikke. Højde forskel på langside og ende kan forekomme - max 0,3mm

Max 0,8mm

Robust

Tillades

Tillades

Tillades

Tillades

Tillades

Tillades i nogen grad

Tillades

Max 10 mm pr 2 meter

Forekommer

Tillades i begrænset omfang

Tillades ikke

Tillades i begrænset omfang

Tillades

Tillades meget begrænset på forsiden

Max 1% af emnets synlige flade

Tillades

Tillades ikke. Højde forskel på langside og ende kan forekomme - max 0,3 mm

Max 0,8 mm

Sorteringskriterier oversigt for Københavnergulv

Københavnergulvet er en faldende kvalitet, der indeholder alle de tidligere nævnte kvaliteter.
Med Københavnergulvet skal der ALTID påregnes afskæring / renskæring og tilpasning

Sorteringskriterier	Københavnergulv
Friske knaster	Tillades
Sorte knaster	Faste knaster tillades op til 10 stk. pr. 2 meter Max Ø35mm
Perleknaster	Tillades
Barkringsknaster	Tillades
Rådknaster	Tillades i en diameter på 10% af emnets bredde. Maks. 3 stk. / pr. 2 m
Knasthuller	Tillades ikke
Knast- og høvlingsudslag	Max 2 stk. pr. 2 meter - Max 10x25mm
Krumning på længden	Max 8mm pr. 2 meter
Knastridser	Forekommer
Skørkerne/blåt	Tillades i meget begrænset omfang
Insektskader	Tillades ikke
Vindridser	Korte usammenhængende kan forekomme
Harpikslommer	Max 3 stk. 2,5x50mm. pr. 2 meter
Uhøvlede overflader	Meget begrænset på forsiden .
Krumning	Max 1% af emnets synlige flade
Marvstriber	Tillades max 1/3 af emnets længde
Dimensionsfejl tykkelse	Tillades ikke. Højde forskel på langside og ende kan forekomme - max 0,5mm
Dimensionsfejl bredde	Max 0,8mm