

Produktdatablad

Dyrup Spartel Fugtbremsende

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

Dyrup Spartel Fugtbremsende er en hvid diffusionsåben spartelmasse til udbedring og opretning af mineralske underlag som vægge og lofter af beton, cement, kalkpuds og murværk i fugtpåvirkede rum fx kældre. Indgår som spartelmasse i systembehandling med Dyrup Fugtbremsende Grunder og Maling.

Brugsanvisning

Underlaget kan være tørt eller fugtigt, men skal være rent, fast og bæredygtigt. Gamle malingslag, olie, fedt, kalk og pudsrester mm skal renses i bund og rengøres med Dyrup Grundrens. Metaller skal påføres et korrosionsbeskyttende middel fx Dyrup Rustgrunder. Glatte underlag matslibes.

Blandingsforhold 1 rumdel vand til 2,75 rumdel pulver. 5 kg. pulver svarer til 1,7 L vand.

Koldt vand hældes i en ren spand, tilsæt dernæst ønskede pulverbemængde under kraftig omrøring, til der opnås en smidig pastaagtig masse uden klumper, herefter er blandingen brugsklar i ca. 30 min. Spartelmassen er afhærdet efter ca. 1,5 time ved 20°, og kan herefter efterbehandles. Kan påføres i op til 5 mm lagtykkelse i én arbejdsgang.

Revner kradses ud og udvides før de fyldes med spartelmasse. Det kan ikke udelukkes at der igen opstår revner ved bevægelser i bygningen.

Gode råd

Dyrup Kælder System kan ikke udbedre konstruktionsmæssige fejl og mangler. Selve årsagen til indtrængende fugt og vand skal udbedres. Det forudsættes at rummet udluftes/ventileres regelmæssigt. I tvivlstilfælde anbefales en forsøgsspartling.

Tekniske data

Bindemiddel: Cement

Fortynding: Vand

Glans v. 60°: -

Holdbarhed: ca. 12 mdr. i tørre rum i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

MAL-kode: 0-4 (1993)

Miljø og sikkerhed: Se sikkerhedsdatablad for yderligere information

Påføring: Spartel.

Påføringstemperatur: Under påføring og tørring skal temperaturen i rummet være min. 5°C. Undgå at arbejde i direkte sollys, stærk varme eller træk.

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe

Rækkeevne: Ca. 1,2 kg per m²/mm

Standardkulør: Hvid

Tørretid ved 20° C.: Ca. 1,5 time. Bemærk en kold / fugtig væg vil forlænge tørretid.

Volumen tørstof %:

**Fugtbremsende i den forstand at systemet spærrer for saltudblomstringen, dvs. de saltkrystaller der gør at malingen løsner sig og skaller af - Systemet efterlader dog forsat væggen diffusionsåben.*

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.