

Produktdatablad

Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk 90

Produktbeskrivelse og anvendelsesområde

Vandig polyuretan emaljemaalning til indendørs brug på grundet træ og metal samt tidligere malede overflader. Giver en ekstra hård og ridsefast overflade, som er svært modtagelig over for smuds. Flot sammenflydning og nem at arbejde med. God dækkeevne og klæbefri. Anvendes på døre, vinduer, karme samt interiør hvor der ønskes særlig flot finish.

Brugsanvisning

Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt. Løstsiddende materiale fjernes mekanisk fx ved slibning. Rengør med Dyrup Grundrens, vask efter med rent vand. Nyt eller barslidt træ grundes med Dyrup Trægrunder. På jern og metal fjernes alt løstsiddende rust til fast bund og der grundes med Dyrup Rustgrunder. Mørke træsorter, gulnet træ og vandskjolder grundes med Dyrup Spærregrunder for at undgå risiko for gennemslag. Herefter påføres 2-3 x Dyrup Træ & Metal Ekstra Stærk, mellem slib med fint sandpapir mellem hvert lag.

Gode råd

Ujævnheder udbedres ved slibning eller spartling. Huller og revner spartles.
Påføres i tynde lag.

Tekniske data

Bindemiddel:

Modificeret polyuretan (PU)

Fortynding: Skal normalt ikke fortyndes, kan dog fortyndes op til 10% fx ved sprøjtemaling.

Glans v. 60°:

Blank, Ca. 90

Holdbarhed: Ca. 24 mdr.

MAL-kode: 1-1

Miljø og sikkerhed: Se sikkerhedsdatablad for yderligere information

Påføring: Pensel, korthåret filtrulle eller sprøjte.

Påføringstemperatur: Under påføring og tørring skal temperaturen i rummet være min. 7°C og den relative luftfugtighed (RF) under 80 %.

Rengøring af værktøj: Vand og sæbe straks efter brug.

Rækkeevne: Ca. 8 - 10 m²/litr.

Afhængig af underlaget.

Tørretid ved 23° C og normal luftfugtighed (60%):

Overfladetør Ca. 2 timer.

Genbehandling Ca. 12 timer.

Gennemtør Ca. 28 dage.

Volumen tørstof: Ca. 43 %

Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Dyrup Teknisk Service. Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for Dyrup's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. Dyrup forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data.