

FLISEIMPRÆGNERING Vandafvisende R2U

Teknisk datablad

Anvendelsesområder

Vandafvisende forsegling og styrkelse af betonfliser og betonbelægninger.
Kun til udendørs brug.

Generel vejledning

Sikkerhed/værnemidler

Anvend sikkerhedsbriller og handsker af nitril/gummi.
Se MSDS, punkt 4 (førstehjælp) og punkt 8 (værnemidler).

Forberedelse

Behandling er kun beregnet til betonprodukter.
Materialer der ikke er egnet til behandling med Fliseimprægning, bør afdækkes, såsom glas, metal og vegetation. Har fliserne fornyelig været behandlet med algebekæmpelsesmidler, er det vigtigt at rense fliserne med fliserens inden imprægning.

Dosering

Klar til brug. Omrystes inden brug.

Udstyr

Anvend en tryksprøjte, havesprøjte, malerrulle eller pensel.
Alt brugt udstyr rengøres grundigt med varmt vand, straks efter brug.

Arbejdsmetode

Den optimale påføringstemperatur er 5-25°C. Ved højere temperatur, sker der en hurtigere fordamning og dermed skal der bruges mere produkt til at behandle samme areal. Produktet fordeles jævnt over hele det område der ønskes behandlet. Overskydende imprægning i form af "vandpytter" eller blanke overflader, bør fordeles ud.

BEMÆRK: Produktet reagerer med metal og glas. Hvis der kommer væske på metal/glas, vaskes der straks med vand, helst varmt vand.

Det behandlede område kan benyttes efter ca. 1 time. Det er vigtigt, at fliserne ikke udsættes for regn, de første 12-24 timer. Imprægningen hælder op efter 1-2 dage ved min. 15°C Hælder ikke ved temperaturer under 5°C.

Hvide udtræk kan i sjældne tilfælde forekomme på alle former for beton og betonfliser.

Opbevaring/bortskaffelse

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit, bedst ved temp. 10-30°C.

Bør opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn.

Det anbefales at rester af produktet og tom emballage, bortskaffes via den kommunale affaldsordning.

Produktdata:

Form	Væske
Farve	Hvidlig
pH-værdi	11,2
vægtfylde	1,09 g/ml
Rækkeevne	5-7 m ² pr. liter
Dosering	Klar til brug
Tørretid	ca. 1 time
Hærdetid	1-2 dage (min. 15°C)
Holdbarhed	2 år, efter åbning ca. 1 år

Klassificering:



Forårsager hudirritation
Forårsager alvorlig øjenirritation
Signalord Advarsel

Flere oplysninger findes på
www.bollerupjensen.dk