

GORI TRANSPARENT TRÆGRUNDER 11.1

ANVENDELSE

Anvendelsesområde Til udendørs nyt og gammelt, ubehandlet eller barslidt træværk. På ikke vandfast krydsfiner anvend i stedet GORI 502.

Krav til bunden Underlaget skal være rent, tørt, fast og bæredygtigt.

Forbehandling Løstsiddende materiale fjernes mekanisk. Snavs afvaskes med GORI Trævask. Belægninger behandles med GORI Fjern Belægninger eller GORI Fjern Belægninger Extra. Vask efter med rent vand. Nedbrudt træ afrenses til frisk bund. Hårdt træ skal ikke grundes.

Behandling Påfør 1 x GORI 11.1
På behandlingstidspunktet må fugtigheden i vinduer max. være 15% og i ventileret udvendig beklædning max. 18%.

Påføring Pensel eller rulle.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
Der efterbehandles indenfor 2 uger med GORI transparent eller dækkende træbeskyttelse.

Fortynding Må ikke fortyndes.

Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

Alment Omrøres før brug. Emballagen holdes tæt lukket efter brug. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

TEKNISK PRODUKTBESKRIVELSE

Rækkeevne 140-160 ml produkt/m² mod brunmuldsdannende svampe; 100 ml produkt/m² mod blåsplintsdannende svampe og insekter

Tørretid Berøringstør: ca. 2 timer. Overmalbar: ca. 24 timer. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%)

Lagerbestandighed 18 måneder i uåbnet emballage. Begrænset holdbarhed efter åbning.

Opbevaring Tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og uden for direkte sollys.

TEKNISK DATA

Produkttype Dybdebeskyttende grundingsolie.

Vægtfylde Ca. 1,0 g/ml

Viskositet Tyndtflydende.

Tørstofindhold 7,5 vol. %

Specielle egenskaber Dybdevirkende. Beskytter træet mod råd, svamp og træødelæggende insekter. Giver en midlertidig vandafvisende beskyttelse og reducerer træets tendens til revnedannelse. Giver god vedhæftning for efterfølgende behandling.

SAMMENSÆTNING

Bindemiddel Alkyd.

Pigmentering Mælkevid, tørrer klar op.

Opløsningsmiddel Vand.

Aktive stoffer 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbammat (IPBC) 0,75% w/w (7,5 g/L)
Permethrin 2,53 g/L (0,25% w/w)

SIKKERHED OG MILJØ

Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisningen for produktet.

Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.

Gladsaxevej 300
2860 Søborg
Tlf. 39 57 93 00



Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af produktet, de tekniske oplysninger fritager dog ikke brugeren for at afprøve produktet til den aktuelle opgave. I tvivlstilfælde: Kontakt Gori Teknisk Service.

Oplysninger i dette datablad er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for PPG's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. Maling kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. PPG forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.

