

# Støbebeton

## 0-4 mm



Opfyldning af fundablokke.



20 kg; DB-nr. 2110354

## Teknisk info

Lagtykkelse:.....Slidlag: Min 30 mm  
Vandtilsætning: .....2,0 liter pr. 20 kg  
Blandetid..... 5-15 minutter  
Kornstørrelse: .....0-4 mm  
Velegnet til rionet..... Ja  
Bearbejdnings tid v/+20°C: .... Ca. 60 minutter  
Hærdetid v/+20°C:..... 28 døgn  
Døgn temperatur:..... +5°C til +25°C  
Rengøring:..... Vand umiddelbart efter brug  
Trykstyrke: ..... ≥35 MPa  
Ekspansionsklasse:.....MX3.2-MX4 /  
Aggressivt miljø

Skalflex Støbebeton er velegnet til alle typer støbeopgaver.



## Produktgenskaber

Skalflex Støbebeton er en universal støbebeton med stor styrke.

## Anvendelsesområder

Skalflex Støbebeton er velegnet til alle betonopgaver, hvor der stilles krav til styrken. Velegnet til nystøbninger og betonreparationer alle steder, til udfyldning af fundablokke, reparation af cementgulve og til gulvafretning. Til etablering af slidlag i min. 30 mm lagtykkelse. Til udendørs og indendørs brug.

## Klargøring af underlag

Underlaget klargøres som beskrevet på side 3.

## Opblanding

Ved opblanding i tvangsblender tilsættes først vand og derefter mørtel. Der blandes til en homogen og letbearbejdelig konsistens. Mindre portioner kan blandes med egnet røreværk eller ved manuel opblanding.

## Påføring

**Nyt slidlag:** Betonen udstøbes i min. 30 mm lagtykkelse på det våde svummelag, rettes af og bearbejdes med pudsebræt. Afslutningsvist kan der glittes med glittebræt.


**Reparation af betongulv:** Betonen udstøbes ud i det våde svummelag, rettes af og bearbejdes med pudsebræt.

**Støbning:** Opblandet støbebeton hældes ned omkring emnet, der skal faststøbes. Lufthuller fjernes ved at komprimere den våde beton med rundstok eller lign. Ved faststøbning af stolper eller andre emner holdes disse afstivet i 1-2 døgn.

## Sådan gør du



1  
Opblandet støbebeton støbes ud på det våde svummelag i 30-50 mm lagtykkelse.



2  
Betonen komprimeres og glattes med et pudsebræt. Afslutningsvist kan der glittes med glittebræt.