

Træbehandling m/sølvpatinering

Teknisk datablad

Anvendelsesområder

Indendørs og udendørs træoverflader. Egnede træsorter: Fyr, hjerte fyr, teak, Sibirisk lærk, savet lærk, hårdtræ, granpanel, ceder, termobehandlet og trykimprægneret træ.

Træbehandlingen forlænger træets levetid og giver en ren og sølvgrå overflade.

Behandlingen kan foretages ved brug af Træbehandling eller ved brug af både Træbehandling og Træbeskyttelse med vandafvisende effekt.

Generel vejledning

Sikkerhed/værnemidler

Anvend sikkerhedsbriller og handsker af nitril/gummi
Se MSDS, punkt 4 (førstehjælp) og punkt 8 (værnemidler).

Forberedelse

Vi anbefaler at træoverfladen renses grundigt med Bollerup Jensens terrasserens, inden der behandles med Træbehandling.

Overfladen skal være ren og tør, fri for olie, fedt og andet som forhindrer træbehandling i at trænge ind i træet.

Det er vigtigt, at træet ikke tidligere er behandlet med produkter, der lukker overfladen. Det kan testes ved at påføre træet lidt vand. Hvis vandet ikke trænger ned i træet, har træet fået en overfladebehandling.

Dosering

Klar til brug. Omrystes før brug.

Udstyr

Pensel eller malerrulle.

Alt brugt udstyr rengøres straks med varmt vand efter brug.

Arbejdsmetode

Behandlingen bør foretages ved temperatur på 10-25°C og ikke i direkte sol.

Produktet fordeles jævnt med pensel på det område der ønskes behandlet. Vær opmærksom på, at behandling med malerrulle kan sprøjte på uønskede områder.

Træbehandling gives 2 gange. Der skal minimum gå 3 timer, fra overfladen er tør inden der behandles igen.

BEMÆRK: Produktet reagerer med metal, glas og beton. Hvis der kommer væske på metal/glas, vaskes der straks med vand, helst varmt vand.

Det behandlede område kan benyttes efter 3-4 timer og hærder op efter 1-2 dage ved min. 15°C. Hærder ikke ved temperaturer under 5°C. I tørreperioden bør det behandlede område ikke udsættes for fugt og regn.

Opbevaring/bortskaffelse

Produktet opbevares bedst i originalemballage eller tilsvarende materiale, tæt lukket og tørt. Opbevares frostfrit, bedst ved temp. 15-60°C.

Bør opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn.

Det anbefales at større mængde produkt og skyllet emballage, bortskaffes via den kommunale affaldsordning. Mindre spild, bortskaffes via dagrenovationen.

Produktdata:

Form	Flydende
Farve	Uklar
pH-værdi	ca.4
vægtfylde	1,07 g/ml
Rækkeevne	ca. 4-5 m ² pr. liter (ved 2 gange)
Dosering	Ufortyndet
Tørretid	3-4 timer
Hærdetid	1-2 dage
Holdbarhed	2 år, efter åbning ca. 1 år

Klassificering:

ingen

Flere oplysninger findes på
www.bollerupjensen.dk